



Tehničke informacije Fly Colours



Visokokvalitetni akrilni lak u nijansama prema RAL standardu.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro-kombinirana kvaliteta
- Vrlo dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje na brojnim površinama
- Vrlo dobar protok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Površina se može polirati
- Otpornost na vremenske uvjete, svijetlost i UV zrake
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80 jedinica sjaja
satenski mat: 30-35 jedinica sjaja
mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 0.8-1.5 m², ovisno o boji
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho: nakon otprilike 2 sata
može se polirati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Označavanje

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite ostatke stare boje i hrđe, a potom izbrusite i premažite temeljnim premazom ako je potrebno. Ostavite da se suši 1-2 sata.
- Za plastične dijelove koristite DUPLI-COLOR temeljni premaz za plastiku.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu radi provjere boje i kompatibilnosti laka.
- Sprej nanosite u nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Order informations

Od 27. rujna, 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 15.08.2026