

Tehničke informacije Grand Prix temeljnog premaza za zaštitu od hrđe



Idealan temeljni premaz za upotrebu kao punilo i adhezijski promotor između površine i završnog sloja. Može se koristiti sa akrilnim, sintetičkim i nitro-kombiniranim lakovima koji se suše na zraku. Za metal, drvo, keramiku, kamen, karton i ostale materijale.

Idealan temeljni premaz za naknadno premazivanje sa DUPLI-COLOR Auto sprejem.

Siva boja za sve plave, zelene, zlatne i srebrne gornje slojeve.

Crvena boja za sve tamno crvene gornje slojeve.

Bijela boja za sve vrlo svijetle gornje slojeve.

Prije nanošenja gornjeg sloja preporučamo mokro brušenje sa presto papirom za mokro brušenje grain 600 art.no. 670435 ili 135934.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Iznimno jaka moć punjenja
- Dobar tok, glatka površina
- Brzo sušivi
- Štiti od korozije
- Jamči najbolje prijanjanje gornjeg sloja
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči isplativu uporabu
- Iznimno prilagođen korisniku zahvaljujući dugotrajnoj kvaliteti, lakom nanošenju te lakom brušenju i premazivanju
- Prikladan za uporabu u unutrašnjim i vanjskim prostorima
- Siguronosan čep izbjegava neautoriziranu uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana
- **Boja:** siva, crvena
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
može se brusiti: nakon otprilike 2-4 sata
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Označavanje

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Priprema podloge:

- Uklonite hrđu te izbrusite i očistite površinu koju ćete bojati.
- Po potrebi nanosite kit.
- Površina mora biti čista, suha, bez hrđe i masnoća.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Izjednačite mala udubljenja i pore kontinuiranim nanošenjem tankih slojeva i brušenjem.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), izbrusite pješčanim papirom (zrna 600), očistite površinu i pustite da se osuši.
- Nakon toga nanesite gornji sloj.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Order information

Od 1. prosinca 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 15.08.2026