

Scheda tecnica fondo rigido per legno



Il fondo rigido per legno DUPLI-COLOR è un fondo per legno incolore, ad asciugatura rapida, a base d'acqua. Il fondo rigido per legno impedisce la penetrazione di una successiva vernice di copertura.

Per i legni non trattati, ad es. mobili, pannelli, boiserie.

Qualità e caratteristiche

- promotore di adesione
- ad asciugatura rapida
- impedisce la penetrazione di successive vernici di copertura
- a bassa emissione di odori
- incolore
- per interni

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** A base d'acqua
- **Colore:** incolore
- **Odore:** neutro
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misurazione di 60° secondo DIN 67530 non rilevante
- **Resa:**
A seconda dello spessore dello strato, 750 ml sono sufficienti per 7,5-9 m²
- **Essiccazione (a 20 °C, 65% di umidità relativa):**
Superficie essiccata: dopo ca. 2 ore.
Sopraverniciabile: dopo ca. 8-10 ore.
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambiente, dall'umidità e dalla capacità di assorbimento del legno.
- **Pulizia degli utensili di lavoro:** subito dopo l'utilizzo con acqua tiepida e, se necessario, una piccola quantità di sapone
- **Conservabilità/stoccaggio:**
5 anni in caso di stoccaggio appropriato (=10 °C - 25 °C, umidità relativa di max. 60%) nel contenitore originale chiuso. Non conservare sotto i 5 °C!
- **Contenitore/contenuto:**
Barattoli di metallo da 750 ml

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Istruzioni

Molti spray DUPLI-COLOR sono forniti con "l'anello di sicurezza", un dispositivo che impedisce attivazioni accidentali del prodotto. Leggere le avvertenze sul cappellino o sull'etichetta.

Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.

Preparazione del substrato:

Per garantire un'adesione sicura e per consentire una stesura perfetta, preparare il substrato nel modo seguente:

- Le superfici da verniciare devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e grasso, solide e portanti.
- Se la vecchia vernice è integra, pulire e carteggiare, altrimenti rimuovere con un solvente.
- Rimuovere senza residui i vecchi strati sfogliati e non più stabili.
- La temperatura minima di lavorazione per materiale e ambiente è +8°C.

Applicazione:

- Mescolare sempre bene prima dell'uso.
- Diluire con max. 10% di acqua.
- Applicare con il pennello (pennello per smalti diluibili in acqua) o a spruzzo (regolare la viscosità)
- Riverniciatura: Pretrattare il legno non trattato con fondo rigido per legno DUPLI-COLOR Aqua non diluito. A seconda della sollecitazione e del grado di assorbimento del supporto, applicare 1-2 mani e quindi stendere sopra una velatura per legno colorata e pigmentata o uno smalto all'acqua. Prima di ogni stesura, carteggiare leggermente e pulire la superficie dopo l'asciugatura.

Consigli per un risultato ottimale:

- Carteggiare, pulire e verniciare il legno sempre parallelamente alla direzione della venatura.
- Soprattutto dopo la prima stesura, si può verificare un ingrossamento delle fibre del legno. Queste devono essere carteggiate prima di stendere le mani successive.
- Tra una mano e l'altra, rispettare i tempi di essiccazione di 8-10 ore.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 14 marzo 2018

Questa versione sostituisce e invalida qualsiasi versione precedente.

data di stampa: 01.05.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com