

Scheda tecnica Foglio antirombo



presto Fogli antirombo è una pellicola fonoassorbente al bitume a base di pregiato bitume con polimero modificato e speciali agenti di carica. Grazie alla buona flessibilità a temperatura ambiente i fogli si adattano senza problemi anche alle bombature. I fogli sono autoadesivi grazie a un adesivo senza solventi. Il lato adesivo è protetto da un materiale di copertura.

Disponibili in due varianti:

Variante 1: La parte superiore del foglio è protetta da uno strato protettivo in PE (nero) durante il trasporto e lo stoccaggio

Variante 2: La parte superiore del foglio è dotata di un rivestimento in panno (alluminio-argento) con funzione stabilizzante

Ambiti d'impiego:

edilizia, ad es. facciate, davanzali in alluminio, condotti di aerazione
costruzione di veicoli, macchinari, impianti

Qualità e caratteristiche

- Pellicola al bitume fonoassorbente
- Eccellente effetto antirombo e fonoassorbente per lamiere sottili
- Elevata flessibilità, buona modellabilità a temperatura ambiente
- Resiste ad acqua, alcoli, acidi diluiti e basi

Proprietà chimico-fisiche

- **Base:** bitume con polimero modificato
- **Colore:** nero o alluminio-argento
- **Odore:** inodore
- **Valore pH:** non applicabile
- **Punto d'infiammabilità:** oltre 250°C DIN 51376
- **Densità (20°C):** ca. 1,8 g/cm
- **Tenore di solidi:** 100 %
- **Peso alla base:** 2,8 ± 0,30 kg/m²
- **Resistenza termica:** termoresistente per 2 ore fino a 120°C.
- **Adesione a 20°C:** >20 N/5 cm
- **Conservabilità/stoccaggio:**
12 mesi, se conservato correttamente (=15°-25°C, umidità relativa max. 60%).
Fragile in caso di gelo!
- **Dimensioni:**
nero: 500 x 250 x 1,5 mm
alluminio-argento: 500 x 250 x 2 mm

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- L'area da incollare deve essere priva di polvere, sgrassata e asciutta.
- Per la pulizia si possono utilizzare solventi come acetone, alcol etilico o metanolo.
- In alcuni casi isolati si possono verificare problemi di aderenza, fare quindi una prova.
- Sfilare la pellicola di copertura.
- Premere il lato adesivo del foglio al bitume sulla superficie.
- Per un'aderenza ottimale i due materiali da incollare dovrebbero avere una temperatura compresa tra +20°C e +25°C.
- Premendo con un rullo si evitano i cuscinetti d'aria, migliorando l'aderenza.
- Lo stoccaggio in verticale o capovolto delle parti è permesso non prima di 24 ore dall'incollaggio.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 30.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com