

Scheda tecnica Primer antiruggine 1K



ColorMatic Primer antiruggine 1K presenta un'eccellente aderenza, specialmente su metalli nudi levigati come la lamiera d'acciaio. I pigmenti antiruggine attivi assicurano un'ottima protezione anticorrosione. Asciuga rapidamente. Utilizzabile anche come primer per la saldatura.

Per preparare in modo ottimale il punto danneggiato su superfici metalliche, pulire a fondo con Anti-siliconico, cod. art. 174469. Come prodotto successivo ideale consigliamo ColorMatic Primer riempitivo 2K, cod. art. 195327.

Ambiti d'impiego:
ideale per verniciature localizzate e di parti

Qualità e caratteristiche

- 1K Primer acido, saldabile
- Utilizzabile per le verniciature localizzate e di parti
- Facile da lavorare con un risparmio di tempo
- Asciuga rapidamente
- Eccellente protezione anticorrosione
- Ottima aderenza, specialmente sul metallo nudo levigato

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** NC
- **Colore:** marrone rossastro
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
1 m²
- **Superficie:**
levigata: lamiera d'acciaio nuda, verniciature indurite, preparazione del fondo di parti di ricambio, alluminio.
- **Resistenza termica:** fino a 90°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 270,5g

Ambiente ed etichettatura

Rispetta l'ambiente: European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione


- Se impiegato come fondo: 1-2 mani
- dopo 10 - 50 min. (20°C) di aerazione sovraverniciare con ColorMatic 1K Filler, cod. art. 856586, 874987, Primer riempitivo 1K HG2- HG6, HG8, cod. art. 882425, 856525, 644719, 882432, 882449, 856549, ColorMatic 2K Primer riempitivo Hi-Speed, cod. art. 190315
- Se impiegato come primer per saldatura: 1 mano leggera sulle parti da saldare
- Rimuovere completamente la ruggine dal punto danneggiato, pulire a fondo e levigare la superficie. Il punto danneggiato deve essere sgrassato, spolverato e asciutto
- Pulire la superficie con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/IP3)**



2 min



Primer 1-2
= 10-20 µ



to top-coat
20°C=10-15 min



3 min



approx. 15 cm



20°C=10-15 min

Suggerimento per l'applicazione

Le lamiere d'acciaio nude pretrattate con ColorMatic Primer antiruggine 1K possono così essere protette dalla ruggine. Ciò è interessante soprattutto per quelle officine che utilizzano lamiere per la riparazione.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611 info@it.motipdupli.com