

## Scheda tecnica RIPARA LEGNO "senza stirene"

---

Adatto per tutti i tipi di legno. Scegliere la tinta corretta. Verniciabile. Per ricreare la tinta e le venature si possono utilizzare normali pennarelli.

PRESTORIPARA è una linea di prodotti per uso Fai-da-te e professionale. Ottimo ancoraggio su tutte le superfici specificate sulla confezione di ciascun prodotto. Facilmente spatolabile, correttamente applicato non crepa durante l'essiccazione e non presenta porosità. Grazie all'elevata densità è facilmente applicabile e lavorabile anche su supporti verticali. Compatibile con tutti i sistemi di verniciatura convenzionali.

### Qualità e caratteristiche

---

- Facile da lavorare
- Elevata elasticità
- Buon ancoraggio
- Facilmente carteggiabile anche dopo periodi prolungati
- Applicabile su vecchie verniciature
- Resiste agli acidi e alle basi deboli, ai propellenti, ai solventi, all'acqua e ai sali antigelo

### Proprietà chimico-fisiche

---

- **Base:** resina poliestere con agenti di carica minerali
- **Colore:** marrone, marrone scuro, marrone chiaro
- **Odore:** caratteristico
- **Forma:** soffice, tixotropica
- **Tempo di impiegabilità/lavorazione a 20°C:** ca. 7 – 8 min.
- **Temperatura di lavorazione:** da 12°C
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**  
Carteggiabile dopo: ca. 30 - 40 minuti
- **Punto di infiammabilità:**  
ca. 33°C (stucco); non applicabile per il catalizzatore
- **Densità a 20°C:**  
Stucco 1,85 g/cm<sup>3</sup>  
Catalizzatore 1,15 g/cm<sup>3</sup>
- **Aggiunta di catalizzatore:** 2 - 4 % (miscela ottimale 2,5 %)
- **Resistenza termica del materiale indurito:** 120°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**  
18 mesi, se conservato correttamente (=10°C/25°C, umidità relativa max. 60%) nel recipiente originale non aperto. Tenere al riparo dai raggi diretti del sole, dal gelo e dall'umidità.
- **Recipiente:**  
Stucco: tubetto 60 gr.  
Catalizzatore: tubetto 8 gr.

### Ambiente ed etichettatura

---

**Rispetta l'ambiente:** European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

**Smaltimento:** controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

**Etichettatura:** tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

### Istruzioni

---

**Prima dell'uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull'etichetta.**

#### Applicazione

- La superficie da stuccare va liberata dalla ruggine e deve essere pulita, asciutta, sgrassata e levigata.
- Prelevare dalla confezione la quantità di materiale necessaria e miscelare bene con la corrispondente quantità di indurente.
- Applicare il materiale miscelato nello spessore desiderato.
- Dopo ca. 30-40 minuti la superficie stuccata può essere forata, levigata, segata, limata, preparata con fondo e verniciata.
- Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso, eventualmente lavarli con diluente nitro.
- Non riversare nella latta il materiale miscelato.

### Dati per l'ordinazione

---

#### Esonero di responsabilità

---

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2016

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 29.04.2024

