

Scheda tecnica Primer 1K per zinco



ColorMatic Primer 1K per superfici zincate, per via dei componenti specifici della sua formula, presenta ottime caratteristiche di aderenza e anticorrosione, in particolare su lamiera d'acciaio zincata nuda. Per l'impiego mirato nel ritocco di fondi di fabbrica di veicoli con carrozzeria in lamiera d'acciaio zincata. Essiccazione rapida.

Prima di intervenire con ColorMatic Primer 1K per zinco, trattare la superficie con [ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469](#). Per un risultato ottimale, dopo l'essiccazione del Primer 1K per zinco, consigliamo l'applicazione di [2K Primer riempitivo Hi-Speed](#). Successivamente è possibile verniciare, ad es. con le tonalità miscelabili del nostro [sistema di miscelazione a base d'acqua](#) o con solvente.

Ambiti d'impiego:

riparazione localizzata e verniciatura di parti.

Qualità e caratteristiche

- Presenta caratteristiche di aderenza e anticorrosione ottimali su superfici in zinco nudo
- Per l'impiego mirato nel ritocco di fondi di fabbrica di carrozzerie zincate
- Facile da lavorare con un risparmio di tempo
- Asciuga rapidamente
- Sovraverniciabile con vernici ColorMatic a base d'acqua e con solvente

Proprietà chimico-fisiche

- **Base legante:** speciale miscela di resine
- **Colore:** grigio chiaro
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
1 m²
- **Superficie:**
lamiera d'acciaio zincata nuda, levigata, punti levigati a fondo su superfici zincate
- **Resistenza termica:** fino a 90°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 259,3g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Pulire a fondo e levigare la superficie
- Il punto danneggiato deve essere sgrassato, spolverato e asciutto
- Pulire la superficie con ColorMatic Anti-siliconico, cod. art. 174469
- Agitare bene la bomboletta per 2 min.

- Effettuare uno spruzzo di prova
- Non utilizzare su superfici termoplastiche!
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**




2 min




Primer 1-2
= 10-20 μ



5-8 min



variable



approx. 15 cm



20°C=15 min

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2010

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com