

Scheda tecnica pre-caricata base acqua



La bombola precaricata a base acqua contiene propellente ed additivi speciali da utilizzare per il riempimento con 100 ml di vernici a base acqua (verificare corrispondenza tra bombola e sistema tintometrico) .

Le speciali valvole, le testine a ventaglio orientabili e la formulazione esclusiva forniscono risultati professionali.

Indispensabile test preliminare di compatibilità! Il rivenditore che riempirà la bombola con il colore desiderato è responsabile del prodotto finito. Si possono verificare occasionalmente minime differenze di tonalità.

Il sistema ColorMatic pre-fill waterbased offre un'ampia scelta di bombolette di vernice spray precaricate per i sistemi di verniciatura a base d'acqua di quasi tutti i produttori.

Ambito d'impiego:
Spot Repair

Qualità e caratteristiche

- Bombola precaricata con gas propellente e additivi speciali per il riempimento con vernici base acqua. Si consiglia il riempimento con le macchine riempitrici VitoMat Colormatic
- Ottima copertura
- Applicazione facile e veloce
- Ottima nebulizzazione
- Armonizzazione semplice
- Riempibile con tutte le macchine riempitrici Colormatic VitoMat
- Il rivenditore che riempirà la bombola con il colore desiderato è responsabile del prodotto finito

Ideale per Spot Repair

Proprietà chimico-fisiche

- **Colore:** a seconda del contenuto
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** le vernici una volta applicate devono sempre essere sovraverniciate con Trasparente 2K della linea Colormatic Professional. Dopo l'applicazione della vernice trasparente, si ottiene resistenza alle intemperie e agli agenti chimici e brillantezza.
- **Resa:** a seconda del colore immesso nella bombola e della superficie verniciata
- **Superficie:** a seconda della tonalità della superficie [Primer riempitivo HG1 - HG8](#), ColorMatic [Plastic Primer](#), cod. art. 856 563, ColorMatic [Primer 1K per alluminio](#), cod. art. 190278, ColorMatic [Primer 1K per zinco](#), cod. art. 190285, ColorMatic [Fondo epossidico 1K](#), cod. art. 174414, ColorMatic [1K Filler](#), cod. art. 856556 + 874987, ColorMatic [2K Primer riempitivo Hi-Speed](#), cod. art. 195327
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica, dallo spessore dello strato applicato e dal tipo di vernice confezionato (per informazioni rivolgersi a un rivenditore specializzato)

- **Conservabilità/stoccaggio:** bombolette non riempite: 5 anni
Bombolette riempite: da WB-1 a WB-9, WB-13: entro una settimana, WB-10: entro 4 giorni. Se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml, quantità di vernice 100 ml
- **Valore VOC:** 216g

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

Applicazione

- Preparare come di consueto la superficie l'applicazione della vernice e pulire con ColorMatic [Anti-siliconico, cod. art. 174 469](#)
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Le vernici, una volta applicate devono essere sovraverniciate con ColorMatic [Trasparente 2K Hi-Speed brillante](#), cod. art. 187216, o [semilucido](#), cod. art. 231650
- È possibile procedere con la sovraverniciatura dopo 30 min. di essiccazione all'aria
- 2-3 mani complete, 50 µ
- ca. 2 min. di tempo di aerazione tra una mano e l'altra
- **Utilizzabile solo da esperti**
- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**

Panoramica compatibilità sulle varie case produttrici

size	content	filling quantity	art.no.	description	recommended for	PU
400 ml	300 ml	100 ml	192555	WB-A	Nexa Autocolor (Aquabase, Aquabase plus) PPG (Envirobase and Envirobase HP) Mipa (WBC) Max Meyer (AquaMax)	12
400 ml	230 ml	100 ml	161803	WB-B	Standox (Standohyd) Spies Hecker (Permahyd Serie 280, 285)	12
400 ml	273 ml	100 ml	174438	WB-C	Lesonal (Basecoat WB GT) Lechler (Hydrofan)	12
400 ml	261 ml	80 ml	162268	WB-D	Cromax (Cromax water-based)	12
400 ml	218 ml	100 ml	174421	WB-E	Glasurit (row 90 ¹ , row 100 ⁴)	12
400 ml	261 ml	100 ml	192562	WB-F	Sikkens (Autowave, Autowave 2.0)	12
400 ml	284 ml	100 ml	202414	WB-G	De Beer (series 900 waterbase) Valspar OCTORAL (OCTOBASE ECO PLUS)	12
400 ml	201 ml	100 ml	257360	WB-H	Palinal (Hydropal) R-M (Onyx HD ²)	12
400 ml	290 ml	100 ml	334443	WB-I	Standox (Standoblue ³) Cromax (Cromax Pro ³) Spies Hecker (Permahyd Hi-Tec 480 ³)	12

The following applies for all pre-fill cans: Paint must not be diluted. Exceptions: 1-4 (please note the numbers beside the paint)


- 1 prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of Glasurit setting additive 93-E3 (mixing ratio 4 to 1)
- 2 prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of R-M Hydromix (mixing ratio 4 to 1)
- 3 prior to filling, dilute paint (75 ml) with 25 ml of setting additive (mixing ratio 3 to 1)
- 4 prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of Glasurit setting additive 93-E3 100-E5 or 100-E 5X (mixing ratio 4 to 1)



2 min





3=approx. 20µ *



*



*



*Pay attention to manufacturer's instructions/ Angaben des Lackherstellers beachten

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Ultimo aggiornamento: 1 agosto 2022

La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 26.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com