

Scheda tecnica Set Rinnova fanali



Set Rinnova fanali

Con Colormatic Set rinnova fanali opacità ed ingiallimento saranno semplicemente eliminate in modo veloce, facile ed economico. Non è necessario smontare nulla, il ripristino viene fatto direttamente sul posto. Dopo la carteggiatura e la pulizia la copertura in plastica è ulteriormente protetta dai raggi UV grazie all'azione del prodotto Trasparente 2k, incluso nella confezione.

Applicazione:

Set completo per eliminare ingiallimento e opacità dai fanali auto. Il Set è utilizzabile anche per i fanali posteriori dell'auto e fendinebbia.

Qualità e caratteristiche

- Complete set includes all for the renovation of plastic diffusing screens necessary components **ml**
- Easy to use
- Efficiency 190261 Plastic Cleaner: approx. 20 headlights
- Efficiency 359347 Plastic Primer: approx. 14 headlights
- Efficiency 187216 2K Hi-Speed Clear Coat high-gloss: approx. 4 headlights
- Every products are separately available
- Useable for plastic diffusing screens from polycarbonate, front and backlights
- Renews the UV protection of the headlight
- No demounting of the headlight necessary
- Cost-efficient
- Fast renovation, the painting of two headlights takes only a short time

Physikalische und chemische Daten

- **190261 Detergente per plastica antistatico 400 ml**
- **Base legante:** solvente
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
rende molto grazie all'elevata efficacia
- **Superficie:**
materie plastiche in interni ed esterni
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 300 g

359347 Plastic Primer 150 ml

- **Base legante:** resina poliolefinica
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Resa:**
400 ml = 3 - 4 m²
150 ml = 2 m²
- **Superficie:**
PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, schiuma PUR morbida, materie plastiche UP-GF
- **Conservabilità/stoccaggio:**
10 anni, se conservato correttamente
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml

- **Valore VOC:** 150 ml = 111,0 g

187216 2K Hi-Speed Klarlack, gl. 200 ml

- **Base legante:** acrilico
- **Colore:** trasparente
- **Odore:** di solvente
- **Grado di brillantezza:** con angolo di misura di 60° secondo DIN 67530
lucido: 85 GE
- **Resa:**
a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti
200 ml per ca. 0,3 - 0,4 m²
500 ml per ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Superficie:**
vernici di base a base di solvente e d'acqua
- **Essiccazione (a 20°C, umidità relativa 50%):**
Fuori polvere: dopo 5 minuti
Fuori impronta: dopo 5 ore
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.
- **Resistenza termica:** fino a 120°C
- **Conservabilità/stoccaggio:**
36 mesi, se conservato correttamente
(=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
bombolette aerosol, volume nominale massimo 400 ml
- **Valore VOC:** 118,6g
- **Tempo di impiegabilità:**
24 ore a temperatura ambiente (20 - 25°C)
5 giorni, se conservato al freddo (6°C)
Prima di ripetere la lavorazione portare a temperatura ambiente (20 - 25°C).
Vedere le istruzioni per l'uso

Etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Etichettatura: tutti i prodotti European Aerosols sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

iscelazione del componente A con l'indurente:

- Rimuovere il tappo protettivo sul fondo della bomboletta ed estrarre il perno fino all'arresto utilizzando l'anello integrato. In questo modo la lama si raddrizza e sfonda la parete della cartuccia di alluminio.
- Con una successiva rotazione di 360° la cartuccia viene aperta completamente e viene liberato l'indurente.
- Agitando energicamente la bomboletta il componente A viene miscelato con l'indurente nel rapporto di miscelazione esatto previsto.
- Agitare bene la bomboletta per 2 minuti.
- Effettuare uno spruzzo di prova
- Tempo di impiegabilità: 24 ore (20°C)
- **Utilizzabile solo da esperti**

- **Indossare una maschera protettiva adatta (consigliamo il tipo A2/P3)**

Hints concerning application

Bring can to room temperature prior to use (20 - 25 °C). Place the can in lukewarm water for this purpose.

Dati per l'ordinazione

Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. European Aerosols è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa European Aerosols.

Aggiornamento: 05 luglio 2011

La versione presente annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.

data di stampa: 16.08.2026

European Aerosols ITALIA S.r.l | Piazza Tirana, 24/4 | 20147 MILANO | Tel 022333981 Fax 0223339611
info@it.motipdupli.com