

Dane techniczne



Puszka z farbą w sprayu ColorMatic jest wstępnie napełniona gazem pędym i specjalnymi dodatkami, a następnie napełniona maszynami do napełniania VitoMat pożądaną powłoką. Innowacyjna technologia natryskiwania i zaworów gwarantuje precyzyjne rozpylanie szerokiego strumienia, wysoką wydajność nakładania i stałe ciśnienie dla najlepszej jakości wykonania i profesjonalnych rezultatów końcowych. System wstępnego napełniania ColorMatic na bazie wody oferuje duży wybór wstępnie napełnionych farb w sprayu do prawie wszystkich wodnych systemów powłokowych. Idealny do miejscowych napraw lub odnawiania części

Właściwości

- Spray może być wstępnie wypełniony gazem pędym i określonymi dodatkami.
- Powłoka na bazie wody jest przenoszona do puszki za pomocą urządzenia napełniającego, tworząc gotowy do użycia produkt końcowy
- Wysoki zasięg
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Doskonałe rozpylanie
- Lekkie mieszanie
- Nadaje się do napełniania wszystkimi urządzeniami do napełniania ColorMatic
- Sprzedawca dodaje żądany kolor płaszcza i dlatego odpowiada za produkt końcowy
- Idealny do miejscowych napraw

Dane fizyczne i chemiczne

- **Kolor:** w zależności od wypełnienia
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień polysku:** konieczne jest ponowne nałożenie lakierów bazowych lakierem bezbarwnym 2K. Po lakierowaniu lakierem bezbarwnym lakier bazowy cechuje się doskonałą odpornością na warunki atmosferyczne i chemiczne oraz trwałym połyskiem.
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża
- **Podłoże:** W zależności od koloru podłoża należy nałożyć Primer Filler HG1 - HG8, ColorMatic Plastic Primer, nr art. 856 563, ColorMatic 1K Primer for Alu, nr art. 190278, ColorMatic 1K Primer for Cynk, nr art. 190285, Podkład epoksydowy ColorMatic 1K, nr art. 174414, wypełniacz ColorMatic 1K, nr art. 856556 + 874987, szpachlówka ColorMatic 2K Hi-Speed Primer, nr art. 195327
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, zastosowanej grubości farby i rodzaju wypełnienia (patrz informacja producenta farby)
- **Przechowywanie:** puste puszki: 5 lat Napełnione puszki: WB-A do WB-F, WB-H: w ciągu tygodnia WB-G: w ciągu 4 dni. WB-I: w ciągu 3 dni, w zależności od koloru do 10 dni Jeśli to możliwe, zapewnione przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml, ilość napełnienia 100 ml
- **Wartość LZO:** 216 g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Pre-treat undercoat with a basecoat as usual and clean with ColorMatic silicone cleaner no. 174469
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray tests
- Base coats must be coated with ColorMatic 2K hi-speed clear coat gloss no. 187216, or satin no. 231650
- Surface can be re-coated after 30 min drying-time
- 2-3 full coats, 50µ
- Leave to dry for 2 minutes between coats
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

Overview paint manufacturers

size	content	filling quantity	art.no.	description	recommended for	PU
400 ml	300 ml	100 ml	192555	WB-A	Nexa Autocolor (Aquabase, Aquabase plus) PPG (Envirobase and Envirobase HP) Mipa (WBC) Max Meyer (AquaMax)	12
400 ml	230 ml	100 ml	161803	WB-B	Standex (Standohyd) Spies Hecker (Permahyd Serie 280, 285)	12
400 ml	273 ml	100 ml	174438	WB-C	Lesonal (Basecoat WB GT) Lechler (Hydrofan)	12
400 ml	261 ml	80 ml	162268	WB-D	Cromax (Cromax water-based)	12
400 ml	218 ml	100 ml	174421	WB-E	Glasurit (row 90 ¹ , row 100 ⁴)	12
400 ml	261 ml	100 ml	192562	WB-F	Sikkens (Autowave, Autowave 2.0)	12
400 ml	284 ml	100 ml	202414	WB-G	De Beer (series 900 waterbase) Valspar OCTORAL (OCTOBASE ECO PLUS)	12
400 ml	201 ml	100 ml	257360	WB-H	Palinal (Hydropal) R-M (Onyx HD ²)	12
400 ml	290 ml	100 ml	334443	WB-I	Standex (Standoblue ³) Cromax (Cromax Pro ³) Spies Hecker (Permahyd Hi-Tec 480 ³)	12

The following applies for all pre-fill cans: Paint must not be diluted. Exceptions: 1-4 (please note the numbers beside the paint)


¹	prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of Glasurit setting additive 93-E3 (mixing ratio 4 to 1)	
²	prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of R-M Hydromix (mixing ratio 4 to 1)	
³	prior to filling, dilute paint (75 ml) with 25 ml of setting additive (mixing ratio 3 to 1)	
⁴	prior to filling, dilute paint (80 ml) with 20 ml of Glasurit setting additive 93-E3 100-E5 or 100-E 5X (mixing ratio 4 to 1)	




2 min




3=approx. 20µ



*



*



*Pay attention to manufacturer's instructions/ Angaben des Lackherstellers beachten

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30 sierpnia 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com