

Dane techniczne



Do renowacji, naprawy i upiększania przedmiotów narażonych na działanie wysokich temperatur, takich jak grille, piece, rury kuchenne, abażury itp.

Porady dotyczące aplikacji na grille: Pomalowane powierzchnie nie powinny mieć kontaktu z potrawami z grill! Zbiorniki na węgiel drzewny mogą osiągać temperatury, które przekraczają maksymalną odporność sprayu na temperaturę!

Dostępne w kolorze czarnym i srebrnym, które są odporne do 690 ° C.

```
<g-bubble jsname="VCkuzd" jscontroller="BIFnV" jssshadow=""></g-bubble><svg focusable="false"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"></svg><svg focusable="false"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24"></svg><g-info-bubble id="tw-info-bubble"
jscontroller="zMMxKd" jsaction="rcuQ6b:npT2md"></g-info-bubble><g-expandable-container jsname="FYBCae"
jscontroller="UxJOle" aria-expanded="false" data-slt="mnr-c" jssshadow=""
jsaction="xpd_a:Z6bwpe;xpd_c:fW2qAb;xpd_e:AvkpRc;xpd_r:Nh5q2c;xpd_rt:GsRPff;xpd_rm:AgioGc;xpd_ty:ELBL">
</g-expandable-container>
```

Właściwości

- Wysoka odporność na ciepło: czarny i srebrny do 690 ° C
- Wysoka siła krycia i wypełniania
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnąca
- Odporny na warunki atmosferyczne

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica silikonowa
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):
mat: 5-10 jednostek połysku satyna matowa: 30 - 35 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,2 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Suchy w dotyku: po 60 minutach

Odporny na temperaturę i sprężysty: po 1 godzinie hartowania w temperaturze ok. 160 ° C

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** czarny, srebrny: do 690 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, jeśli właściwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerosole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Usuń luźne płatki starych obrazów, odrdzewiaj i piaskuj.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.
- Nie zalewaj!
- Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte na czystym metalu.

Lakierowanie:

- Zakryj obszary, których nie należy pomalować.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2 minuty.
- Sprawdź kolor i zgodność z powierzchnią w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w 2-minutowych odstępach.
- Odległość natrysku powinna wynosić ok. 25 cm.
- Najlepsze wyniki zostaną osiągnięte przy temperaturze otoczenia wynoszącej ok. 20 ° C.
- Pozostaw do wyschnięcia na 1 godzinę.
- Następnie temperuj przez ok. 1 godzinę (160 ° C) w celu utwardzenia farby.
- Niniejszym należy liczyć się z powstawaniem dymu i nieprzyjemnego zapachu.
- Dbaj o wystarczającą wentylację.
- Im cieńsza warstwa farby, tym lepsza będzie odporność na temperaturę.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 21 listopada 2011r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com