

Dane techniczne



Zinc Alu Primer do części i powierzchni ocynkowanych, które zostały uszkodzone przez spawanie, szlifowanie, wiercenie, transport itp. i które muszą zostać naprawione lub dostosowane do odpowiedniego koloru.

Nadaje się również jako doskonała ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych i metali żelaznych.

Nadaje się tylko w ograniczonym zakresie do aluminium.

W przypadku większych powierzchni metalowych, które są szczególnie narażone na korozję, użyj COLOR SPRAY Zinc Spray nr art. 651557.

Właściwości

- Ochrona przed rdzą
- Odporny na ciepło do 300 ° C
- Odporny na zmiany temperatur
- Dobry przepływ
- Pokrywalny schnącymi powietrzem lakierami akrylowymi i syntetycznymi

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** epoksydowa
- **Kolor:** srebrno-metaliczny, podobny do cynkowania
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** satynowo-matowy, nie mierzalny, jak metaliczny
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,5 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 60 minut

Utwardzony: po ok. 12 godzin

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 300 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkii aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkii należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkii, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.
- Potrząsaj energicznie przez ok. 2 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Nałożyć kilka warstw kryjących.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Może być powlekany sam.
- Możliwe jest przed i nałożyć warstwę wierzchnią.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszkii aeroszolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na

etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30 maja 2012r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 04.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com