

Dane techniczne



Specjalny podkład do części aluminiowych, jeśli pożądana jest następna warstwa nawierzchniowa. Do malowania wszystkimi lakierami akrylowymi, nitro-combi lub syntetycznymi, np. z DUPLI-COLOR Auto-Spray lub DUPLI-COLOR Lackspray.

Przed aplikacją zalecamy przeszlifowanie na sucho powierzchni aluminiowej drobnym papierem ściernym. Tutaj znajdziesz wybór suchych papierów ściernych presto.

Właściwości

- Połączenie nitrocombi-akryl
- Doskonały promotor przyczepności między szlifem aluminiowym, a powłoką nawierzchniową
- Nadaje się do aluminium, tylko w ograniczonym zakresie do cynku i miedzi
- Stopień połysku: matowy
- Dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kombinacja NC-akryl
- **Kolor:** szary
- **Stopień połysku:** przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530: matowe, 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Suchy: po ok. 2-4 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** pojemnik z aerozolem, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Szlifować na sucho drobnym papierem ściernym (ziarno 600), ostrożnie usunąć pył ścierny.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.

Podkład:

- Potrząsaj puszką przez 2 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Spryskaj 2-3 cienkie warstwy.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (około 2-4 godzin) nałóż warstwę wierzchnią.
- Pokrywalny schnącymi powietrzem lakierami akrylowymi, nitro-combi lub syntetycznymi.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 4 września 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com