

Dane techniczne



Błyszczące wykończenie farb w sprayu DUPLI-COLOR na bazie akrylu lub nitrocombi, takich jak spraye do kół, neonów i innych niemetalicznych lakierów samochodowych. Dodaje połysku i ochrony wszystkim obrazom rajdowym.

Do uszczelniania metalicznych podkładów zalecamy 2-warstwowy lakier bezbarwny DUPLI-COLOR lub 2-warstwowy lakier bezbarwny DUPLI-COLOR Auto-Color. Aby usunąć rozpyloną mgiełkę, użyj prestizowej pasty polerskiej nr art. 603192.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Doskonała stabilność połysku
- Twarda powierzchnia, dobra elastyczność
- Szybkoschnący
- Odporny na światło, promieniowanie UV (nie żółknie)
- Odporny na warunki atmosferyczne, odporny na zabrudzenia
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Po utwardzeniu odporny na wodę, rozcieńczone kwasy i zasady
- Ograniczona odporność na paliwo

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylowe
- **Kolor:** bezbarwny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80-90 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,0 - 1,5 m² 600 ml wystarcza na ok. 1,5 - 2,3 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Utwardzony / można polerować po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerosole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkę aerozolu o maksymalnej pojemności nominalnej odpowiednio 400 ml, 600 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkę, która nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerosole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja:

- Poprzednia powłoka lakiernicza musi wyschnąć przez co najmniej 30 minut.
- Przed użyciem wstrząśnij przezroczystą puszkę lakieru przez 3 minuty.
- Spryskaj z odległości 25 cm kilka cienkich warstw.
- Po 24 godzinach schnięcia usuń pył ze sprayu za pomocą Presto Pasty Polerskiej.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolice przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszkę aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 maja 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com