

Dane techniczne



Wysokiej jakości lakier specjalny, opracowany do części z tworzyw sztucznych. Najlepsza przyczepność bez specjalnego podkładu. Dostępny w 6 popularnych oryginalnych odcieniach z tworzywa sztucznego. Do malowania twardych tworzyw sztucznych w samochodzie w oryginalnych plastikowych odcieniach.

Nadaje się do stosowania na następujących twardych tworzywach sztucznych:

- Poliuretan (PUR)
- Polistyren (PS)
- Poliamid (PA)
- Kauczuk polipropylenowy modyfikowany (EPDM)
- Akrylowe tworzywo butadienowo-styrenowe (ABS)
- Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GfK)
- Twardy polichlorek winylu (Hart-PVC)

Prawidłowe czyszczenie części z tworzyw sztucznych poprawia przyczepność lakieru. Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia tworzyw sztucznych DUPLI-COLOR Art.Nr. 386343 przed lakierowaniem.

Właściwości

- Wysokiej jakości specjalny lakier do malowania części samochodowych z twardego plastiku,
- Bardzo dobry zasięg,
- Doskonała przyczepność, nie wymaga specjalnego podkładu,
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia,
- Szybkoschnący,
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV,
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitro-combi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** błyszczący: 80 jednostek połysku mat: 10-15 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,0 m²
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):** Proszek: po ok. 10 minut Suchy w dotyku: po ok. 30 minut Utwardzony: po ok. 2 godziny Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Instrukcja

- Oczyszczyć powierzchnię, musi być absolutnie wolna od tłuszczu, wosku i brudu.
- Resztki produktów do pielęgnacji samochodów będą miały negatywny wpływ na przyczepność.
- W razie potrzeby (rysy, uszkodzenia itp.) przeszlifować powierzchnię, ewentualnie wypełnić szpachlą i zagruntować sprayem do struktur.
- Przed użyciem wstrząśnij energicznie przez co najmniej 2 minuty po usłyszeniu odgłosu mieszających się kulek.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Nałóż kilka cienkich warstw krzyżowych z odległości 25 cm.
- Odstaw na 5 minut po każdej warstwie.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerosolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com