


Dane techniczne



Tuningowy efekt pęknięcia to 2-warstwowy spray z efektem. Tworzy się na różnych powierzchniach akrylowych lub nitro-kombinowanych, wyglądając jak podarte, np. jak skóra. Tworzy więc bardzo efektowny wygląd. Przed zastosowaniem efektu pęknięcia bardzo ważne jest pomalowanie obiektu lakierem bazowym.

Możliwe są następujące kombinacje:

- DUPLI-COLOR Auto Color + Tuningowy efekt pęknięcia
- DUPLI-COLOR Tuning RAL + Tuningowy efekt pęknięcia
- DUPLI-COLOR Aerosol Art + Tuningowy efekt pęknięcia

Natychmiast po nałożeniu sprayu efektownego na poprzedni malowany obszar rozpoczyna się proces tworzenia trzasków na powierzchni. Nadaje się do wielu przedmiotów, nawet do obrazów akrylowych, do malowanego drewna, metalu i dzieł sztuki. Tuningowy efekt pęknięcia DUPLI-COLOR został również pomyślnie przetestowany w niektórych sprayach z efektem dekoracyjnym + kolory.

Działa również, jeśli używasz następujących produktów:

- DUPLI-COLOR Złoty liść + Tuningowy efekt pęknięcia
- DUPLI-COLOR Eloxal + Tuningowy efekt pęknięcia
- DUPLI-COLOR platyna + Tuningowy efekt pęknięcia
- DUPLI-COLOR RAL-Spraye + Tuningowy efekt pęknięcia

Właściwości

- Wysokiej jakości lakier specjalny,
- Tworzy specjalną strukturę przypominającą pęknięcia na powierzchni,
- Bardzo dobry zasięg,
- Doskonała przyczepność,
- Nadaje się do malowania i dekorowania przedmiotów do użytku wewnątrz i na zewnątrz,
- Musi być pomalowany na lakiery akrylowe 1K lub nitro-combi,
- Nie stosować na lakiery syntetyczne!
- Nadaje się do gładkich i solidnych powierzchni - nie nadaje się do tekstyliów lub chłonnych powierzchni!
- Działa również z farbami akrylowymi na bazie wody,
- Może być powlekany bezbarwnym lakierem akrylowym 1K lub Super Clear Coat DUPLI-COLOR 2K.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Spoiwo specjalne,
- **Kolor:** różne,
- **Zapach:** rozpuszczalnik,
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** niewymierne,
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,7 - 1,9 m²
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Suchy w dotyku (efekt pęknięcia): po ok. 40 minut,

Utwardzony (efekt pęknięcia): po ok. 24 godziny,

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80°C,
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Przygotuj powierzchnię, malując lakierem akrylowym 1K lub lakierem NC (bez farby syntetycznej!).
- Konieczne jest nałożenie co najmniej dwóch warstw krzyżowych, aby uzyskać określoną grubość warstwy, która dba o optymalne uzyskanie efektu.
- Im więcej warstw farby, tym bardziej charakterystyczne jest późniejsze powstawanie pęknięć.
- Pozwól płaszczyźnie wyschnąć przez ok. 45 minut.

Zastosowanie efektu Crackle, który tworzy pęknięcia.

- Najlepszy wynik zostanie osiągnięty, jeśli warstwa Crackle Spray zostanie nałożona w ciągu 72 godzin na kolorową farbę w sprayu (akryl lub NC).
- Potrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Po nałożeniu cienkich warstw (natrysk co najmniej dwóch głębokich warstw) powstanie drobna struktura.
- Grubsze powłoki prowadzą do szorstkiej struktury pęknięć.
- Rozpylać z odległości 10–15 cm.
- Nie spryskiwać powierzchni pomalowanych lakierem na bazie żywicy syntetycznej!
- Więcej warstw obu aerozoli doprowadzi do uzyskania bardziej charakterystycznych struktur efektu.

Wskazówki:

Aby uzyskać trwałą ochronę lakieru efektownego, zalecamy trwale uszczelnienie go lakierem akrylowym 1K lub NC Clear lub 2K Super Clear Coat. Przezroczyste powierzchnie lub szklane pojemniki zachowują częściowo swoją przezroczystość, jeśli zastosujesz wcześniej na powierzchni DUPLI-COLOR 2-warstwowy lakier bezbarwny lub Tuning Clear Coat jako lakier bazowy.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 7 grudnia 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com