

Dane techniczne



Wykończenie wszystkich farb w aerozolu na bazie akrylu lub nitrocombi, takich jak lakiery metaliczne, neonowe i inne. Nadaje się również do obrobionych i nieobrobionych powierzchni z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i innych twardych tworzyw sztucznych do powlekania. Aby usunąć mgiełkę natryskową, zalecamy presto Pastę polerską nr art. 603192.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Doskonała stabilność połysku
- Twarda powierzchnia, dobra elastyczność
- Szybkoschnący
- Odporny na światło, promieniowanie UV (nie żółknie)
- Odporny na warunki atmosferyczne, odporny na zabrudzenia
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Po utwardzeniu odporny na wodę, rozcieńczone kwasy i zasady
- Ograniczona odporność na paliwo

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica akrylowa
- **Kolor:** bezbarwny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80-90 jednostek połysku matowy: ok. 15 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,5 m² 500 ml wystarcza na ok. 1,5-2,0 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5-10 minut

Bezklejowy: po ok. 10-20 minut

Coutable: po ok. 2 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 110 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerozole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puski aerozolowe o maksymalnej objętości nominalnej 150 ml lub 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puski należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puski, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja:

- Pozostaw poprzednią farbę do wyschnięcia przez co najmniej 30 minut.
- Przed użyciem wstrząśnij przezroczystym lakierem przez 2 minuty.
- Rozpylić kilka cienkich warstw z odległości ok. 25-30 cm.
- Po 24 godzinach wypoleruj spray za pomocą pasty do polerowania i szlifowania.
- Nie rozpylać na powierzchniach pokrytych żywicą syntetyczną!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

As of: February 17, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com