

Dane techniczne



Wysokiej jakości spray z efektem metalicznym w przyciągających kolorach. Nadaje się do większości powierzchni, takich jak metal, kamień, drewno, szkło i twarde tworzywa sztuczne do malowania. Użyj na gładkich powierzchniach, aby uzyskać optymalny efekt metalicznego połysku: na rowerach, modelach samochodów, modelach samolotów, metalowych półkach, narzędziach, narzędziach ogrodniczych, skrzynkach na narzędzia itp.

Właściwości

- Wysokiej jakości akrylowy nitrocombi
- Bardzo dobry zasięg
- Trwały połysk
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Ograniczona odporność na benzynę
- Po lakierowaniu bezbarwnym lakierem odpornym na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobre zachowanie koloru (światłoodporne, nie żółknie)
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Wysoka twardość powierzchni i dobra elastyczność
- Można polerować po nałożeniu MoTip Lakier bezbarwny z oferty house & hobby.

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl-nitrocombi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa: 40-45 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,3 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Niekleisty: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Wielkość farb w sprayu MOTIP ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczyć pod ziemią z brudu, tłuszczu i rdzy.
- Traktuj istniejącą rdzę porową za pomocą presto Deruster.
- Hojnie zamaskuj miejsce naprawy.
- Większe powierzchnie należy również maskować na zagięciach i krawędziach karoserii.
- Wypełniaj i piaskuj nierówne powierzchnie.
- Jeśli kit nie jest potrzebny, nałóż MoTip Primer.
- W przeciwnym razie nałóż MoTip Filler Spray na drobno oszlifowaną warstwę szpachli.
- Wygładź dokładnie wysuszoną warstwę wypełniacza przez szlifowanie na mokro (papier ścierny P1000).

Lakierowanie:

- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Odległość rozpylania powinna wynosić ok. 20-30 cm.
- Spryskaj metaliczny lakier w odstępach 3-5 minut kilkoma cienkimi warstwami na suche miejsce naprawy.
- Farby metaliczne należy uszczelnić po 30 minutach schnięcia bezbarwnym lakierem.
- W przeciwnym razie aluminiowe części lakieru zostaną zaatakowane przez wpływy środowiska i czynników atmosferycznych.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolice przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 września 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com