

## Dane techniczne



Utwardzacze presto są odpowiednie do wszystkich rodzajów szpachli poliestrowych. Jest to pasta z nadtlenu benzoilu. Odbarwiają się.

Dostępne w kolorze czerwonym i białym.

## Właściwości

- Czerwona, biała: 50% pasta nadtlenu benzoilu
- Działa jako katalizator polimeryzacji nienasyconych żywic poliestrowych, szczególnie w szpachlówkach poliestrowych presto i żywicach poliestrowych presto
- Prawie bez zapachu
- Zawiera specjalne środki zmiękczające do jednorodnych związków
- Zapewnia większe bezpieczeństwo przechowywania i użycia nadtlenu
- Odbarwiają się

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** nadtlenu benzoilu
- **Kolor:** czerwony, biały
- **Zapach:** prawie bez zapachu
- **Konsystencja:** kremowa, ciastowata
- **Odporność na temperaturę:** po zmieszaniu szpachli lub żywicy z utwardzaczem -> patrz karta katalogowa odpowiedniego kitu lub żywicy
- **Temperatura pracy:** + 5 ° C - + 30 ° C, najlepsze wyniki w temperaturze pokojowej
- **Gęstość w 20 ° C:** 1,15 g / cm<sup>3</sup>
- **Stabilność przechowywania:** 2 lata, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** plastikowe tuby o zawartości 8 g, 12 g, 25 g, 50 g, 70 g plastikowe tuby na blistrze o zawartości 25 g i 50 g

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Aplikacja

- Rurka powinna mieć temperaturę pokojową.
- Zmieszaj utwardzacz z kitem poliestrowym presto lub żywicą poliestrową w proporcjach zalecanych na etykiecie tego produktu.
- Kontynuuj pracę, jak wspomniano na etykiecie odpowiedniego produktu presto.

Unikaj kontaktu z oczami i skórą! W przypadku kontaktu z oczami ostrożnie zmyć 5% roztworem natrium-askorbinianu, płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przestrzegać karty charakterystyki materiału!

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 lipca 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)