

## Dane techniczne



Materiały z włókna szklanego presto są dostępne w różnych rozmiarach jako tkanina, polar lub mata.

**Tkanina:** Idealna do modelowania i napraw kształtowych, dużych elementów, elastycznych i wysoce skalowalnych.

**Polar:** idealny do drobnych napraw (małe uszkodzenia rdzy, pęknięcia i dziury), a także do powłok powierzchniowych. Ze względu na delikatną fakturę powierzchni idealną na zewnętrzne boki nadwozia.

**Mat:** Idealny do prac na dużą skalę, a także elementów narażonych na wibracje. Stabilny i gęsty materiał z włókna szklanego.

Wszystkie produkty do laminowania żywicą poliestrową presto.

## Właściwości

### Tkanina z włókna szklanego:

- Szczególnie elastyczny Idealny do tworzenia modeli i budowy form
- Bardzo stabilny
- Optymalne właściwości adhezyjne
- Do wszystkich prac związanych z kształtowaniem nadwozi pojazdów, owiewek motocykli, przyczep kempingowych, łodzi i wielu innych
- Grubość: 0,28 mm +/- 5% zgodnie z EN DIN ISO 5084 Waga: 330 g / qm +/- 5%

### Polar z włókna szklanego:

- Powierzchnia o drobnej strukturze
- Optymalne właściwości adhezyjne
- Do wszystkich prac powierzchniowych na nadwoziach pojazdów, owiewkach motocykli, przyczepach kempingowych, łodziach i wielu innych
- Grubość: 0,30 mm zgodnie z EN DIN ISO 5084
- Waga: 30 g / qm

### Mata z włókna szklanego:

- Niezwykle stabilny i gęsty
- Idealny do prac na dużą skalę i części narażonych na wibracje
- Optymalne właściwości adhezyjne
- Do wszystkich prac związanych z kształtowaniem nadwozi pojazdów, owiewek motocykli, przyczep kempingowych, łodzi i wielu innych
- Grubość: 3 mm +/- 5% zgodnie z EN DIN ISO 5084
- Waga: 225 g / qm +/- 5%

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

### Aplikacja

- Obiekt, który chcesz naprawić, powinien być zardzewiały, czysty, suchy, beztłuszczowy i przeszlifowany.
- Lekko przeszlifuj powierzchnię.
- Wytnij materiał z włókna szklanego w zależności od rozmiaru uszkodzonego obszaru, oblicz wystarczające nachodzenie.
- Wymieszaj żywicę poliestrową z utwardzaczem (zgodnie z informacjami na etykiecie).
- Nałóż materiał z włókna szklanego i równomiernie i bez pęcherzyków za pomocą pędzla wymieszaj żywicę poliestrową.
- Jeśli chcesz polakierować powierzchnię, zalecamy (po wyschnięciu ok. 20-30 minut) stosowanie plastikowego wypełniacza Body Filler oder presto flex Fine Filler.

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

#### **Zrzeczenie się odpowiedzialności**

---

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 2 marca 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)