

Dane techniczne



Presto BOB Uszczelniając to preparat do przygotowania żarzewiałych powierzchni na bazie utwardzanych wilgocią poliuretanów. Szybko, łatwo i bezpiecznie utwardza i izoluje wszystkie żarzewiałe powierzchnie. Optymalna podstawa do późniejszego gruntuwania za pomocą podkładu BOB Podkład chroniący przed rdzą.

Właściwości

- Szybka, prosta i bezpieczna aplikacja
- Utwardza i izoluje żarzewiałe powierzchnie
- Zapobiega dalszej korozji obrabianych części
- Powierzchnia pozostaje lekko lepka

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** utwardzane wilgocią poliuretany
- **Kolor:** przezroczysty, żółtawy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Odporność na temperaturę:** do 120 ° C
- **Temperatura pracy:** min. + 15 ° C
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): presto BOB Rust Protection Primer można nakładać najwcześniej po 8 godzinach, najpóźniej po 24 godzinach. Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 100 ml wystarcza na ok. 1,0 m² 250 ml wystarcza na ok. 2,5 m² 750 ml wystarcza na ok. 7,5 m²
- **Stabilność przechowywania:** 36 miesięcy, o ile zapewnił odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkę o zawartości 100 ml, 250 ml i 750 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Usunąć luźne płatki rdzy, podpowierzchniowe żarzewiałe farby, brud i tłuszcz.
- Obficie nałożyć BOB Rust Sealing na suchą lub nawet na wilgotną powierzchnię.
- Nałożyć podkład BOB Rust Protection Primer najwcześniej po 8 godzinach, ale najpóźniej po 24 godzinach schnięcia, najlepiej w 2 warstwach.
- Proszę wziąć pod uwagę: nie rozcieńczać presto BOB Rust Sealing.
- W razie potrzeby napełnij niewielkie ilości mniejszym pojemnikiem, aby uniknąć zabrudzenia lub wilgoci pozwalającej wyschnąć materiał w oryginalnej puszcze.
- Nie nakładać w temperaturach niższych niż + 15 ° C.
- Natychmiast oczyścić zabrudzenia uniwersalnym rozcieńczalnikiem.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 23 marca 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com