

## Dane techniczne



Presto Pasta montażowa układu wydechowego to szpachlowa pasta do uszczelniania połączeń w systemach wydechowych, takich jak tuleje, zaciski itp.

Do naprawy otworów, pęknięć itp.

W układzie wydechowym zalecamy wstępną pastę do naprawy.

## Właściwości

- Pasta przypominająca szpachlę na bazie szkła wodnego
- Do trwałego uszczelnienia części układu wydechowego
- Szybka i łatwa aplikacja
- Łatwość demontażu

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** szkło wodne
- **Konsystencja:** ciastowata
- **Kolor:** ciemno-szary
- **Zapach:** prawie bez zapachu
- **Odporność na temperaturę:** do ok. 700 ° C
- **Temperatura przetwarzania:** + 5 ° C - + 30 ° C, najlepsze wyniki w temperaturze pokojowej wartość pH: 9,8
- **Gęstość w 20 ° C:** 1,68 kg / dm<sup>3</sup> ± 0,02 kg / dm<sup>3</sup>
- **Zawartość ciał stałych:** 71 ± 1%
- **Stabilność przechowywania:** 12 miesięcy, jeśli to możliwe, przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Tubka 60 g i 170 g

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Korzystanie z instrukcji

**Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!**

Aplikacja:

- Podłoże musi być czyste i pozbawione tłuszczu.
- Pastę można nakładać obficie na miejsca, które mają być leczone, a następnie części można natychmiast zmontować.
- Utwardzanie nastąpi po uruchomieniu pojazdu w zwykły sposób za pomocą ogrzewania.

## Order informations

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 sierpnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)