

Dane techniczne



Podkład cynkowo-aluminiowy do części i powierzchni ocynkowanych, które zostały uszkodzone przez spawanie, szlifowanie, wiercenie, transport itp. i które muszą zostać naprawione lub dostosowane do odcienia koloru. Nadaje się również jako doskonała ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych i metali żelaznych. Nadaje się tylko w ograniczonym zakresie do aluminium. W przypadku większych powierzchni metalowych, które są szczególnie narażone na korozję, użyj presto Cynk w sprayu nr art. 308035.

Właściwości

- Ochrona przed rdzą
- Odporny na ciepło do 300 ° C
- Odporny na zmiany temperatur
- Dobry przepływ
- Pokrywalny schnącymi powietrzem lakierami akrylowymi, nitro-combi i syntetycznymi

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** epoksydowa
- **Kolor:** srebrno-metaliczny, podobny do cynkowania
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** matowy matowy, nie mierzalny, jak metaliczny
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,5 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Proszek: po ok. 15 minut Suchy w dotyku: po ok. 60 minut Utwardzony: po ok. 12 godzin Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Odporność na temperaturę:** do 300 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkii aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkii należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkii, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu presto ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.
- Potrząśnij energicznie przez ok. 2 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Nałóż kilka warstw kryjących.
- Rozpylaj z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (ok. 24 godzin) można nałożyć podkład i warstwę nawierzchniową.
- Nie zaleca się przemalowywania innymi lakierem.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszkii aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 września 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com