

Dane techniczne



Suchy smar do obróbki części mechanicznych wykonanych z metalu i plastiku, np. składane dachy, zamki drzwi, prowadnice, prowadnice siedzeń, pasy bezpieczeństwa, wycieraczki, zamki i zawiasy piekarników.

Właściwości

- Pozostawia czysty PTFE, bez smaru lub oleju (sucha warstwa)
- Bardzo niski współczynnik tarcia
- Doskonała przyczepność
- Zapobiega zużyciu i zaciskaniu
- Nadaje się do części narażonych na lekkie obciążenia i / lub niskie prędkości.
- Nadaje się również jako antyadhezyjny do form wtryskowych, które nie mogą wejść w kontakt z silikonem (spray uwalniający).
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Specjalny zawór umożliwia zastosowanie w dowolnej pozycji (zawór 360 °)

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** politetrafluorethen
- **Kolor:** biały przezroczysty
- **Wygląd:** biały proszek
- **Wydajność:** 1,74 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Rozmiar cząstek:** 5 µm
- **Czas schnięcia** (w 23 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Suszenie ok. 5 minut Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Odporność na temperaturę:** od -50 ° C do + 250 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietywanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietywania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Optymalna temperatura pracy 5 ° - 30 ° C.
- Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
- Nanieść Presto PTFE Spray na suchą cienką, równą warstwą.
- Po odparowaniu pozostawia się suchą warstwę PTFE (około 1 minuty).

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Mascher-Str. 2a | 34455 Heidenhausen | Info: info.de@european-aerosols.com

