

Dane techniczne



presto Spray ceramiczny nadaje się do stosowania na części o dużej wytrzymałości lub narażone na ekstremalnie wysokie temperatury. Bezmetaliczny spray w postaci pasty ceramicznej zapobiega długotwałemu skrzypieniu i skrzypieniu oraz jest bardzo skutecznym środkiem smarnym, środkiem uwalniającym i zabezpieczającym przed korozją.

Do użytku w: Hamulce ABS i ASR, czujniki lambda i części hamulcowe

Właściwości

- Zawiera cząstki ceramiczne, które zapobiegają wiązaniu
- Chroni przed korozją elektrolityczną
- Doskonała stabilność termiczna
- Odporne na ciepło i wytrzymałe
- Doskonała przyczepność
- Nie przewodzący
- Bez metalu
- Bez metali ciężkich
- Odporny na chemikalia i wpływ pogody
- Odporność na wodę, sól i słabe kwasy i zasady
- Ułatwia demontaż
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** bardzo drobne cząstki ceramiczne
- **Kolor:** biały
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Wygląd:** pastowaty
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 1,26 g / ml
- **Wydajność:** 1,65 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar
- **Odporność na temperaturę:** od -40 ° C do + 1,200 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aeroszolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Wstrząsaj przez 2 minuty przed użyciem.
- Usunąć wilgoć, brud i tłuszcz z natryskiwanej części.
- Nanies ceramiczny spray równomiernie i pozostaw do wyschnięcia.
- Specyficzne właściwości uzyskuje się po odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 1 minuta).
- Upewnij się, że obszary tarcia nie zostały spryskane!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aeroszolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 marca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com

