

Dane techniczne



Presto Szpachla Aluminium bez styrenu to 2-komponentowa szpachlówka poliestrowa jako mieszanina średnioelastycznej, wysoce reaktywnej żywicy poliestrowej z wstępną aminą z różnymi mineralnymi, przyjaznymi dla środowiska wypełniaczami i pigmentami aluminowymi. Ma zastosowanie jako masa wypełniająca do napraw samochodów, budowy silników i prac hobbystycznych. Wszędzie tam, gdzie pożądane jest naprawianie dużych powierzchni. Powierzchnie takie jak metal, drewno, tworzywa sztuczne i beton można łatwo wypełnić żadaną grubością warstwy. Do wypełniania i wyrównywania dziur oraz stabilizowania słabych punktów. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ściernie presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro [presto Haus & Hobby](#)

Właściwości

- Łatwość pracy
- Wysoka elastyczność
- Wysoce tiksotropowa, dlatego bardzo łatwa w aplikacji, o szerokim rozprzestrzenianiu i bez porów
- Łatwy do szlifowania
- Bardzo dobra przyczepność
- Bez azbestu i silikonu Krótki czas utwardzania
- Odporny na słabe kwasy i zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól odładową

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** żywica poliestrowa z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami aluminowymi
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** styrol
- **Konsystencja:** miękka, tiksotropowa, ciastowata
- **Czas przydatności do użycia / Czas pracy w 20 ° C:** ok. 5 - 6 minut
- **Temperatura pracy:** min. 12 ° C
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): można szlifować po ok. 30 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (żywica); nie dotyczy utwardzacza
- **Gęstość w 20 ° C:** kit 1,75 g / cm³ utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-4% (optymalna mieszanka 2,5%)
- **Odporność temperaturowa utwardzonego materiału:** 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 18 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** małe puszki pierścieniowe; utwardzacz: plastikowe rurki

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Obiekt, który chcesz naprawić, powinien być czysty, suchy, beztłuszczowy i przeszlifowany.
- Jako podkład przed i po wypełnieniu zalecamy podkład epoksydowy presto (zwróć uwagę na czas schnięcia).
- Wyjmij żadaną porcję masy szpachlowej z puszki i dobrze wymieszaj z odpowiednią ilością utwardzacza.
- Nałóż wymieszany materiał na żadaną grubość warstwy.
- Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu, w razie potrzeby za pomocą rozcieńczalnika nitro.
- Nie wrzucaj zmieszanego materiału do puszki.
- Po ok. 20-30 minut naprawione miejsce można wiercić, szlifować, pilować, szlifować i malować.

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 24 lutego 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com