

Dane techniczne



Profesjonalna szpachla - teraz w nowej, obniżonej ilości styrenu. Jest to 2-składnikowa szpachlówka poliestrowa. Do uniwersalnego zastosowania w garażach, warsztatach, w przedsiębiorstwach budowy maszyn, obróbce metali, obróbce drewna i betonie, warsztatach stolarskich. Do stosowania na wielu materiałach, takich jak metal, drewno, beton.

Szczególnie nadaje się do przechowywania w dozowniku dozownika nr art. Nr. 610015.

Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ściernie presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Właściwości

- Łatwość pracy
- Wysoka elastyczność
- Dobra przyczepność
- Łatwy do szlifowania, nawet po dłuższym okresie
- Nigdy więcej różnicowania powierzchni, takich jak ocynkowana, cynkowana ognioowo lub aluminium
- Odporny na słabe kwasy i zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól odładzającą

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** żywica poliestrowa z wypełniaczami mineralnymi
- **Kolor:** ochra
- **Zapach:** styrol
- **Konsystencja:** miękka, tiksotropowa, ciastowata
- **Czas przydatności do użycia / Czas pracy w 20 ° C:** ok. 45 minut
- **Temperatura pracy:** min. 12 ° C Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): można szlifować po ok. 20 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (żywica); nie dotyczy utwardzacza
- **Gęstość w 20 ° C:** kit 1,8 g / cm³ utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-4% (optymalna mieszanka 2,5%)
- **Odporność temperaturowa utwardzonego materiału:** 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 18 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** 3 kg metalowa puszka utwardzacz: tuby plastikowe 60g

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Powierzchnia powinna być odrdzewiona, czysta, sucha, odtłuszczona i przeszlifowana.
- Wyjmij wymaganą ilość materiału z opakowania i dokładnie wymieszaj z odpowiednim utwardzaczem
- Zastosuj mieszaninę o żądanej grubości.
- Natychmiast po użyciu wyczyść sprzęt, w razie potrzeby zmyj kit rozcieńczalnikiem nitro
- Nie zwracaj mieszaniny do puszek
- Szpachlowaną powierzchnię można wiercić, szlifować, piłować, segregować i malować po 20 minutach

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są

odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 września 2018 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 24.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com