

Właściwości

- Szybka i łatwa praca
- Szybkie suszenie umożliwia szybką pracę
- Wysoka elastyczność
- Dobra przyczepność
- Łatwy do szlifowania, nawet po dłuższym okresie
- Odporny na słabe kwasy i zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól odładową

Dane fizyczne i chemiczne

- Podstawa: żywica poliestrowa z wypełniaczami mineralnymi
- Kolor: beżowy
- Zapach: styrol
- Konsystencja: miękka, tiksotropowa
- Czas przydatności do użycia / Czas pracy w 20 ° C: maks. 60 minut
- Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): można szlifować po ok. 3 godziny
- Temperatura zapłonu: ok. 33 ° C (żywica); nie dotyczy utwardzacza
- Gęstość w 20 ° C: kit 1,5 g / cm³, utwardzacz 1,0 g / cm³
- Dodatek utwardzacza: 3%
- Odporność temperaturowa utwardzonego materiału: 120 ° C
- Stabilność przechowywania: 18 miesięcy, jeśli to możliwe, przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- Rozmiar: Wypełniacz: 1,5 kg puszka, Utwardzacz: plastikowa butelka 50 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Wymieszaj dobrze wypełniacz z utwardzaczem w podanym stosunku.
- Pracuj tylko z pistoletem natryskowym grawitacyjnym
- Możliwe jest nakładanie kilku warstw mokre na mokre.
- Ciśnienie natrysku: 2–4 bar Rozmiar strumienia: 1,8 - 3,0 mm
- Przed nałożeniem powłoki końcowej należy nałożyć podkład 2K, aby uniknąć tworzenia się „pęcherzyków”.
- Nie stosować bezpośrednio na ocynkowane powierzchnie, należy je wcześniej zagruntować odpowiednim podkładem cynkowym.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

As of march 22, 2021

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Print date: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com