

Dane techniczne



presto® Füllspachtel
MOTIP DUPLI GmbH

- ☒ Schleifbarkeit
- ☒ Haftfestigkeit
- ☒ Überarbeitbarkeit

presto Body Filler to 2-składnikowa szpachlówka poliestrowa jako mieszanina średnio elastycznej, wysoce reaktywnej żywicy poliestrowej wstępnie przyspieszonej z aminami z różnymi mineralnymi, przyjaznymi dla środowiska wypełniaczami. Ma zastosowanie do metalu, drewna, betonu. Do wypełniania dziur i nierówności, przerabiania wstępnie przygotowanych powierzchni podczas naprawy części karoserii i innych powierzchni metalowych, do regeneracji i renowacji powierzchni drewnianych lub betonowych, np. stopnie schodów, montaż śrub kotwiących i śrub itp.

Do uniwersalnego zastosowania w całym sektorze hobby i majsterkowania. Zlokalizowane otwory korozyjne o średnicy mniejszej niż 12 mm mogą być wcześniej wypełnione wypełniaczem z włókna szklanego presto. Zlokalizowane otwory korozyjne o średnicy większej niż 12 mm należy wypełniać za pomocą presto Skrzynki naprawczej. Do przygotowania i zakończenia wypełniania zalecamy nasze papiery ściernie presto. Oferujemy szeroki asortyment drobnych i grubych papierów do szlifowania na sucho i mokro.

Tutaj znajdziesz spot video aplikacji presto.

Właściwości

- Łatwość pracy
- Bardzo dobra przyczepność na różnych powierzchniach
- Łatwy do szlifowania, nawet po dłuższym okresie
- Nadaje się do piecowego lakierowania emaliowanego
- Bez azbestu i silikonu
- Odporny na słabe kwasy i zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól odładzającą

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** żywica poliestrowa z wypełniaczami mineralnymi
- **Kolor:** ochra
- **Zapach:** styrol
- **Konsystencja:** miękka, tiksotropowa, ciastowata
- **Czas przydatności do użycia / Czas pracy w 20 ° C:** ok. 5 - 6 minut
- **Temperatura pracy:** min. 12 ° C
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): można szlifować po ok. 30 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (żywica); nie dotyczy utwardzacza
- **Gęstość w 20 ° C:** kit 1,85 g / cm³ utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2-4% (optymalna mieszanka 2,5%)
- **Odporność temperaturowa utwardzonego materiału:** 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 18 miesięcy, o ile jest to właściwe, pod warunkiem (10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pojemniku. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią.
- **Rozmiar:** małe puszki pierścieniowe; utwardzacz: plastikowe rurki

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Obiekt, który chcesz naprawić, powinien być czysty, suchy, beztłuszczowy i przeszlifowany.
- Jako podkład przed i po wypełnieniu zalecamy podkład epoksydowy presto (zwróć uwagę na czas schnięcia).
- Wyjmij żądaną porcję masy szpachlowej z puszki i dobrze wymieszaj z odpowiednią ilością utwardzacza.
- Nałóż wymieszany materiał na żądaną grubość warstwy.
- Narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu, w razie potrzeby za pomocą rozcieńczalnika nitro.
- Nie wrzucaj zmieszanego materiału do puszki.
- Po ok. 20-30 minut naprawione miejsce można wiercić, szlifować, pilować, szlifować i malować.

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 30 listopada 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com