

Dane techniczne



Szybkoschnące lakiery akrylowe do stylizacji, lakierowania kontrastowego i napraw w pojeździe.

Aby chronić metalowe części w farbie, lakier metaliczny musi zostać pokryty lakierem bezbarwnym CAR Nr art. 385858 lub 693830.

Właściwości

- Wysoka jakość nitrocombi
- Bardzo dobry zasięg
- Doskonała przyczepność
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Trwały połysk
- Szybkoschnący
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło, odporny na promieniowanie UV (nie żółknie)
- Można polerować i jest odporny na zabrudzenia po nałożeniu 2-warstwowego lakieru bezbarwnego
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Wysoka twardość powierzchni i dobra elastyczność

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitrocombi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80-85 jednostek połysku po lakierowaniu bezbarwnym lakierem
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,3 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Niekleisty: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 50 minut

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut

Utwardzony: po 24 godzinach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

Przygotowanie powierzchni:

- Zetrzyj powierzchnię, a następnie oczyść ją z brudu i tłuszczu.
- Wyrównaj nierówne powierzchnie (wypełnienie, piasek).
- Jeśli wypełnienie nie jest konieczne, spryskaj podkładem.
- W przeciwnym razie nałóż wypełniacz na wygładzoną powierzchnię wypełniacza.
- Miejsce naprawy musi być wcześniej obficie zabezpieczone.
- W przypadku większych obszarów zaleca się przyklejanie fałd i krawędzi korpusu.

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Zamaskować obszary, które nie będą malowane.
- Test sprayu.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Odległość spryskiwania powinna wynosić około 20-30 cm.
- Spryskaj wierzchnią warstwę kilkoma cienkimi warstwami w czasie 3-5 minut.

- Nie rozpylać na powierzchniach pokrytych żywicą syntetyczną!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 03.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com