

Dane techniczne



Nadaje satynowy perłowy połysk, szczególnie białym, ale także kolorowym powierzchniom.

Odpowiedni lakier do podłoża:

DUPLI-COLOR Tuning Spray biały błyszczący

DUPLI-COLOR Tuning Plastik biały połysk

Właściwości

- Wysokiej jakości nitro-kombinacja z pigmentami o perłowym efekcie,
- Bardzo wydajny,
- Doskonała przyczepność,
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia,
- Szybkoschnący,
- Nadaje się do malowania i naprawy przedmiotów do użytku wewnątrz i na zewnątrz,
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV,
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** Nitro-combi
- **Kolor:** prawie przezroczysty, z pigmentami perłowymi
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530):** błyszczący, 80 jednostek połysku
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 150 ml wystarcza na ok. 0,8 m²
- **Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):**

Proszek: po ok. 10 minut,

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut,

Utwardzony: po ok. 3 godziny

Można polerować: po 48 godzinach Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszkii aerozoliowe, maksymalna pojemność nominalna 150 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkii należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszkii, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża

- Zabezpieczyć obszary, które nie będą malowane.
- Przygotuj powierzchnię: usuń rdzę i brud.
- Podłoże musi być czyste, suche i odfuszczone.
- Nałożyć warstwę kryjącą lakierem akrylowym DUPLI-COLOR (np. Tuningowa farba w sprayu RAL).
- Przestrzegaj instrukcji na puszcze.
- Pozostaw do wyschnięcia na ok. 1 godzina.

Stosowanie efektu perły

- Przed użyciem wstrząśnij puszką lakierem perłowym przez około 3 minuty.
- Spryskaj z odległości 25 cm w odstępach 30-minutowych 2-3 cienkie warstwy, aż do uzyskania pożądanego efektu.
- Nie rozpylać farb syntetycznych! W przypadku wytworzenia mgły natryskowej można ją wypolerować po 48 godzinach za pomocą Presto Pasty Polerskiej.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszkii aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 1 grudnia 2009 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com