

Dane techniczne



MoTip Alu Zinc Spray do części i powierzchni ocynkowanych, które zostały uszkodzone przez spawanie, szlifowanie, wiercenie, transport itp. i które muszą zostać naprawione lub dostosowane do koloru.

Nadaje się również jako doskonała ochrona antykorozyjna powierzchni metalowych i metali żelaznych. Nadaje się tylko w ograniczonym zakresie do aluminium.

W przypadku większych powierzchni metalowych, które są szczególnie narażone na korozję, użyj MoTip Zinc Spray.

Właściwości

- Doskonale zapobieganie korozji
- Odporny na ciepło do 250 ° C
- Odporny na zmiany temperatur
- Dobry przepływ
- Szybkoschnąca
- Doskonała przyczepność
- Zgrzewalny punktowo
- Dobry zasięg
- Odporny na benzynę, chemikalia i wpływy atmosferyczne

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** epoksydowa
- **Kolor:** srebrno-metaliczny, podobny do cynkowania
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** matowy matowy, nie mierzalny jak metaliczny
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,25–1,75 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 15 minut

Bezklejowy: po ok. 20-30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 250 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.
- Potrząśnij energicznie przez ok. 2 minuty.
- Testuj spray w niewidocznym miejscu.
- Nałożyć kilka warstw kryjących.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Nie zaleca się przemalowywania innymi lakierem.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 10 maja 2017 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 02.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com