

Dane techniczne



Wysoki połysk i satynowo-matowe kolory, doskonale nadające się do wszystkich prac związanych z majsterkowaniem i rękodziełem na drewnie, metalu, aluminium, szkłe, kamieniu, kartonie, papierze, eternicie i wielu plastikach do malowania. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Właściwości

- Wysokiej jakości syntetyczna jakość
- Szybkoschnący
- Nadaje się do malowania i naprawy przedmiotów wewnątrz i na zewnątrz
- Dobre pokrycie i siła napelniania
- Dobra trwałość koloru i połysku
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Doskonały przepływ dla równych powierzchni
- Dobra przyczepność do prawie wszystkich materiałów
- Odporny na zarysowania, uderzenia i wstrząsy
- Tymczasowo odporny na paliwo, chemikalia i wpływy atmosferyczne

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica alkidowa
- **Kolor:** specyficzny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 85-90 jednostek połysku satynowy mat: 30-35 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,2 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 30 minut

Niekleisty: po ok. 4 godziny

Utwardzony: po ok. 24 godziny

Pokrywalny: w ciągu 2 godzin lub po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerozole: 10 lat, jeśli właściwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu MOTIP ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Usunąć pozostałości starych obrazów i rdzy, a następnie piasek i grunt.
- Części plastikowe należy zagruntować podkładem MoTip Plastic Primer.
- Pozostaw do wyschnięcia na 1-2 godziny.

Lakierowanie:

- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura przetwarzania podczas 15 - 25 ° C.
- Maskuj obszary, które nie mają być malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2 minuty.
- Sprawdź zgodność sprayu w niewidocznym miejscu.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Spryskaj kilka cienkich warstw w 2-minutowych odstępach.
- Od czasu do czasu potrząśnij puszką.
- Po użyciu obróć puszkę do góry dnem i spryskać, aby wyczyścić zawór.

- Nie maluj farbami akrylowymi lub nitro combi - nawet po utwardzeniu!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 12 sierpnia 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com