

## Dane techniczne



Wysokiej jakości spray z efektem metalicznym w przyciągających kolorach. Nadaje się do większości powierzchni, takich jak metal, kamień, drewno, szkło i twarde tworzywa sztuczne do malowania. Użyj na gładkich powierzchniach, aby uzyskać optymalny efekt metalicznego połysku: na rowerach, modelach samochodów, modelach samolotów, metalowych półkach, narzędziach, narzędziach ogrodniczych, skrzynkach na narzędzia itp.

## Właściwości

- Wysokiej jakości akrylowy nitrocombi
- Bardzo dobry zasięg
- Trwały połysk
- Doskonała przyczepność
- Szybkoschnący
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Ograniczona odporność na benzynę
- Po lakierowaniu bezbarwnym lakierem odpornym na warunki atmosferyczne
- Bardzo dobre zachowanie koloru (światłoodporne, nie żółknie)
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia
- Wysoka twardość powierzchni i dobra elastyczność
- Można polerować po nałożeniu MoTip Lakier bezbarwny z oferty house & hobby.

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl-nitrocombi
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): satyna matowa: 40-45 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,3 m<sup>2</sup>
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Niekleisty: po ok. 15 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe o maksymalnej pojemności nominalnej 400 ml

## Środowisko i oznakowanie

**Przyjazny dla środowiska:** European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

## Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu MOTIP ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

### Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczyć pod ziemią z brudu, tłuszczu i rdzy.
- Traktuj istniejącą rdzę porową za pomocą presto Deruster.
- Hojnie zamaskuj miejsce naprawy.
- Większe powierzchnie należy również maskować na zagięciach i krawędziach karoserii.
- Wypełniaj i piaskuj nierówne powierzchnie.
- Jeśli kit nie jest potrzebny, nałóż MoTip Primer.
- W przeciwnym razie nałóż MoTip Filler Spray na drobno oszlifowaną warstwę szpachli.
- Wygładź dokładnie wysuszoną warstwę wypełniacza przez szlifowanie na mokro (papier ścierny P1000).

### Lakierowanie:

- Przed użyciem energicznie wstrząśnij puszką przez 3 minuty.
- Odległość rozpylania powinna wynosić ok. 20-30 cm.
- Spryskaj metaliczny lakier w odstępach 3-5 minut kilkoma cienkimi warstwami na suche miejsce naprawy.
- Farby metaliczne należy uszczelnić po 30 minutach schnięcia bezbarwnym lakierem.
- W przeciwnym razie aluminiowe części lakieru zostaną zaatakowane przez wpływy środowiska i czynników atmosferycznych.
- Nie rozpylać farb syntetycznych!

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chronić obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1–2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

#### **Zrzeczenie się odpowiedzialności**

---

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 19 września 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)