

Dana techniczne



presto stop Konwerter Rdzy to konwerter rdzy i podkład w jednym kroku roboczym. Ten system przywracania rdzy łączy się z neutralizowaną warstwą rdzy w kompleks metaliczno-organiczny żelaza. Jako podkład na powierzchniach zarażonych rdzą stanowi podstawę trwałego lakieru. Doskonale nadaje się do renowacji pojazdów, maszyn i wszelkiego rodzaju obiektów. Zalecenie: nasz asortyment presto oferuje odpowiednią szpachlę do wszystkich celów, np. presto Body Filler do uniwersalnego zastosowania.

Właściwości

- Antykorozyjny, niezawodny środek antykorozyjny i konwerter rdzy
- Rdza przekształca się w nierozpuszczalny w wodzie, czarny, organiczny kompleks żelaza.
- Suszenie powietrzem
- Łatwy w aplikacji
- Może być pokrywany wszystkimi schnącymi powietrzem bólami i farbami w aerozolu
- Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki
- Bez metali ciężkich i kwasów mineralnych
- Można mieszać z wodą

Dane fizyczne i chemiczne

- - **Podstawa:** związek na bazie wody
 - **Kolor:** beżowy
 - **Zapach:** nieznaczny
 - **Gęstość w 20 ° C:** 1,02 ± 0,05 g / cm³
 - **Lepkość (20 ° C):** 10 - 16 sek. w kubku Forda nr. 4
 - **Wartość pH w 20 ° C:** 2,2
 - **Wydajność:** w zależności od konsystencji podłoża 100 ml wystarcza na ok. 2 m²; 250 ml wystarcza na ok. 5 m²;
 - **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Pokrywalny: najwcześniej po 6-8 godzinach suszenia powietrzem

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i zastosowanej ilości.

- - **Stabilność przechowywania:** 5 lat, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%). Chronić przed mrozem i jasnym słońcem
 - **Rozmiar:** Butelka z tworzywa sztucznego, maks. objętość nominalna 100 ml lub. 250 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszkę należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Aplikacja

- Usunąć rdzę, tłuszcz, brud, a także płatki farby, które są infiltrowane przez korozję; w razie potrzeby użyć pędzla.
- Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką.
- Nałóż 3 - 4 warstwy, w zależności od stopnia korozji.
- Pokrywalny po ok. 6-8 godzin, w zależności od temperatury otoczenia.

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 stycznia 2015 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com