

Dane techniczne



Idealny podkład do stosowania jako wypełniacz i jako promotor przyczepności między powłoką powierzchniową a końcową. Pokrywalny lakierami akrylowymi, syntetycznymi i nitro-combi. Do metalu, drewna, ceramiki, kamienia, kartonu, papieru i innych. Idealny podkład pod kolejną powłokę za pomocą DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Kolor szary dla wszystkich niebieskich, zielonych, złotych i srebrnych powłok wierzchnich.

Kolor czerwony dla wszystkich ciemnoczerwonych powłok wierzchnich.

Kolor biały dla wszystkich bardzo jasnych powłok wierzchnich.

Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej zalecamy przeszlifowanie na mokro za pomocą presto mokrego ziarna papieru ściernego 600 nr art. 670435 lub 135934.

Właściwości

- Wysokiej jakości jakość nitro-combi
- Szczególnie wysoka siła napelniania
- Bardzo dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Szybkoschnący
- Chroni przed korozją
- Promuje najlepszą przyczepność warstwy nawierzchniowej do podłoża
- Optymalizuje połysk warstwy wierzchniej
- Zapewnia ekonomiczne nakładanie powłoki nawierzchniowej
- Szczególnie przyjazny dla użytkownika ze względu na trwałą jakość, łatwą do nałożenia oraz łatwą do szlifowania i ponownego lakierowania
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporna na manipulacje czapka zapobiega nieautoryzowanemu użyciu

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** nitro-combi
- **Kolor:** szary, czerwony, biały
- **Stopień połysku:** matowy, 5-10 jednostek połysku przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 500 ml wystarcza na ok. 1 m² przy warstwie wierzchniej
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Proszek: po ok. 15 minut Suchy w dotyku: po ok. 30 minut Można szlifować: po ok. 2-4 godziny
- **Odporność na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe o maksymalnej nominalnej objętości 500 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu presto ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przygotowanie podłoża:

- Odrdzew, przeszlifuj i oczyść powierzchnie przeznaczone do malowania.
- W razie potrzeby zastosować szpachlę.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od rdzy i tłuszczu.

Nakładanie podkładu:

- Potrząśnij puszkami przez 2 minuty.
- Uwydatnij małe wgłębienia i porowate miejsca naprawy, powtarzając natryskiwanie cienkich warstw i szlifowanie.
- Rozpylać z odległości ok. 25 cm.
- Po wyschnięciu (ok. 2-4 godzin) przeszlifować na mokro papierem ściernym (ziarno 600), wyczyścić powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
- Następnie nałożyć warstwę wierzchnią.
- Pokrywalny lakierami syntetycznymi lub akrylowymi.
- Nie rozpylać lakierów syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używać tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 29 kwietnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com