

Dane techniczne



presto Biały Smar to klej smarujący do mechanicznych części metalowych i plastikowych zapobiegający tarcia.

Do użytku w:

- Samochody: zawiasy drzwi, łożyska toczne i kulkowe, drążek zmiany biegów, przepustnica i sprzęgło, części hamulca ręcznego, zawiasy, zamki drzwi, sprężyny, szyberdach
- Motorowery: łożyska kulkowe
- Łodzie, przyczepy kempingowe: silnik, zawiasy
- Czas wolny: jazda na rolkach

Właściwości

- Dobra penetracja
- Doskonała stabilność mechaniczna i termiczna
- Doskonała przyczepność
- Wysoki poziom lepkości
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Odporny na słabe kwasy i zasady
- Chroni przed kwasami i solami
- Doskonała ochrona przed korozją i poślizgiem
- Wodoodporna
- Zapobiega zużyciu i zaciskaniu obrabianych części
- Zawiera PTFE (politetrafluoreteny)
- Zakres zastosowania od -30 ° C do + 160 ° C
- Bezpośredni strumień natryskowy
- Ten produkt ma specjalną nasadkę zawierającą rurkę i głowicę natryskową, które można wykorzystać do dotarcia do trudnych miejsc
- Zgodny z TRG 300

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa:** olej mineralny ze smarem EP
- **Kolor:** beżowy
- **Zapach:** charakterystyczny
- **Wygląd:** tłuszcz
- **Gęstość względna w 20 ° C:** 0,76 g / ml
- **Wydajność:** 1,51 g / s.
- **Prężność par w 20 ° C:** 3-4 bar 4-kulowy test EP (AS TM D 2596): 3136 N. 4 zużycie kulkowe (AS TM D 266): <0,4 mm
- **Odporność na temperaturę:** od -30 ° C do + 160 ° C
- **Wartość pH:** neutralna
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Środowisko i oznakowanie

Przyjazny dla środowiska: European Aerosols stara się stosować preparaty bez ograniczonych lub krytycznych składników i osiągać najlepszą możliwą wydajność. Zakreśki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Before use, carefully read and observe the warning texts on the label!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej.
- Temperatura pracy od 5 ° do 30 ° C.
- Oczyszczyć części do obróbki.
- Części pokryte lub części plastikowe przykryć taśmą maskującą.
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty przed użyciem.
- Spryskaj duże ilości białego smaru natryskowego na smarowaną część, a następnie odparuj przez ok. 5 minut.
- Od czasu do czasu wstrząśnij puszką.

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 8 lipca 2014 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com