

Dane techniczne



Podkład do plastiku

Podkład do tworzyw sztucznych ColorMatic jest nakładany bezpośrednio jako podkład i bardzo dobrze przylega do wszystkich plastikowych wewnętrznych i zewnętrznych części samochodowych, w tym zderzaków, lusterek i elementów tuningowych. Po wyschnięciu przez około 10 minut można go pomalować np. Podkładem gruntującym ColorMatic 1K, farbą z tworzywa sztucznego lub podkładem. Podkład do tworzyw sztucznych ColorMatic nadaje się do większości wewnętrznych i zewnętrznych części plastikowych do samochodów i ciężarówek.

Właściwości

- Łatwa i szybka aplikacja
- Bardzo dobra przyczepność do większości plastikowych części samochodowych, takich jak zderzaki, części tuningowe, lusterka
- Wysoka elastyczność
- Bardzo szybki czas schnięcia
- Może być bezpośrednio pomalowany za pomocą podkładu gruntującego 1K i 2K ColorMatic, lakieru nawierzchniowego akrylowo-RAL i wstępnie wypełniających farb podkładowych
- Wysoka wydajność

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica poliolefinowa
- **Kolor:** przezroczysty
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 400 ml wystarcza na ok. 3 - 4 m²
150 ml wystarcza na ok. 2 m²
- **Podłoże:** PP, PP / EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR elastyczna pianka, tworzywa UP-GF
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszka aerozolu, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 400 ml = 276,4 g 150 ml = 111,0 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Jeden lekki płaszczyk
- Suszyć przez 10 minut (20 ° C)
- Lakierować ponownie po 10 minutach (20 ° C)

- Dokładnie wyczyść podkład pod antystatycznym środkiem do czyszczenia plastików ColorMatic nr. 174 469

Tylko do użytku profesjonalnego


Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)





2 min



1=1-2μ



20°C=10 min



approx. 15 cm



20°C=10 min

Order informations:

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 25 października 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com