

Dane techniczne



Dzięki specjalnym dodatkom podkład ColorMatic 1K do aluminium zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed korozją, szczególnie na gołych powierzchniach aluminiowych. Jest specjalnie opracowany do renowacji aluminiowych karoserii samochodowych OEM i jest szybkoschnący. Przed przystąpieniem do pracy z podkładem ColorMatic 1K do aluminium należy pokryć powierzchnię zmywaczem silikonowym ColorMatic nr 174469. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy użycie szybkiego podkładu ColorMatic 2K po wyschnięciu podkładu 1K do aluminium. Następnie można malować za pomocą ColorMatic Rim Spray lub farb mieszanych z naszych systemów mieszania na bazie wody lub rozpuszczalników.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części.

Quality and properties

- Excellent adhesion and corrosion protection especially on bare aluminium surfaces
- Specially formulated for refinishing OEM-plated aluminium car bodies
- Simple, time-saving application
- Fast drying time
- Recoat with ColorMatic pre-fill water-based paints and solvents, and 1K and 2K topcoats

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** specyficzna mieszanina
- **Kolor:** jasnoszary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 1 m²
- **Podłoże:** gołe aluminium, szlifowane przez obszary na podłożach aluminiowych
- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 259,3g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Dokładnie oczyścić powierzchnię i przeszlifuj
- Uszkodzony obszar musi być suchy, wolny od kurzu i tłuszczu
- Czyścić podłoże zmywaczem silikonowym ColorMatic nr. 174 469
- Potrząśnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić testowy spray

Tylko do użytku profesjonalnego


Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)




2 min




Primer 1-2
= 20-30 μ




to top-coat
20°C=15 min



5-8 min



variable



approx. 15 cm



20°C=15 min

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 23 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com