

Dane techniczne



Specjalne dodatki zapewniają, że ColorMatic 1K Podkład do cynku zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę przed korozją, szczególnie w przypadku gołej stali ocynkowanej. Ten szybko schnący produkt został specjalnie opracowany do odnawiania powlekanych cynkiem nadwozi samochodowych z powłoką OEM. Przed rozpoczęciem pracy z podkładem ColorMatic 1K do cynku, powierzchnię należy pokryć zmywaczem silikonowym ColorMatic nr 174469. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zalecamy użycie szybkiego podkładu ColorMatic 2K po wyschnięciu podkładu 1K do cynku. Następnie można ponownie malować farbami mieszanymi z naszych systemów mieszania wodorocieńcalnych lub rozpuszczalnikowych.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części

Właściwości

- Doskonała przyczepność i zapobieganie korozji, szczególnie na gołej stali ocynkowanej
- Specjalnie opracowany do odnawiania powlekanych cynkiem nadwozi samochodowych z powłoką OEM
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Szybki czas schnięcia
- Lakier nawierzchniowy z powłokami ColorMatic na bazie wody i rozpuszczalników

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** specyficzna mieszanina żywicy
- **Kolor:** jasnoszary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 1 m²
- **Podłoże:** goły metal ocynkowany, szlifowany. Szlifowane przez obszary na ocynkowanych podłożach
- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość VOC:** 259,3g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Dokładnie wyczyść powierzchnię i przeszlifuj

- Uszkodzony obszar musi być suchy, wolny od kurzu i tłuszczu
- Czyścić podkład pod zmywaczem silikonowym ColorMatic nr. 174 469
- Potrząsnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Nie stosować na podkłady termoplastyczne!

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)




2 min



Primer 1-2
= 10-20 μ



5-8 min



variable



approx. 15 cm



20°C=15 min

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 23 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com