

Dane techniczne



Podkład epoksydowy ColorMatic 1K jest uniwersalnym podkładem epoksydowym 1K, który zapewnia doskonałą przyczepność i zapobieganie korozji blachy stalowej, stali ocynkowanej, aluminium i anodowanego aluminium. Jest szybkoschnący z dobrym przepływem i można go nakładać mokro na mokro. Zapewnia również dobrą izolację przed wilgocią. Najlepiej dokładnie oczyścić metalowe powierzchnie środkiem do usuwania silikonu nr. 174469, do powierzchni z włókna szklanego użyj środka do czyszczenia tworzyw sztucznych nr 190261. Aby uzyskać najlepszą ochronę przed korozją, zalecamy użycie podkładu epoksydowego ColorMatic 2K.

Właściwości

- Doskonała przyczepność i ochrona przed korozją stali, stali ocynkowanej, aluminium i włókna szklanego
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Szybkoschnąca
- Dobry przepływ
- Pokryj ponownie farbami podkładowymi ColorMatic i farbami nawierzchniowymi akrylowymi RAL
- Dobra izolacja przed wilgocią
- Możliwa aplikacja mokro na mokro

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica epoksydowa
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 1 m²
- **Podłoże:** czysty metal szlifowany, ocynkowany czyszczony i szlifowany, aluminium, enodowane aluminium, stare farby czyszczone i szlifowane, materiały z włókna szklanego czyszczone i szlifowane, podłoża plastikowe najpierw zagruntowane klejem do tworzyw sztucznych ColorMatic 1K
- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 274,5 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usuń całą rdzę z powierzchni metalowych

- Oczyszczyć powierzchnię za pomocą zmywacza do silikonu ColorMatic nr. 174469, a następnie piasek
- Oczyszczyć powierzchnię z włókna szklanego za pomocą antystatycznego środka czyszczącego ColorMatic Plastic Cleaner nr. 190261
- Potrząśnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić testowy spray
- Uszkodzony obszar musi być wolny od smaru, pyłu i suchy

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)




2 min




1-2=20-30µ



8-10 min



variable



approx. 15 cm



20°C=12-15
min

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 20 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com