

Dane techniczne



2K Szpachla z włókna szklanego od ColorMatic do odnowienia większych szkód. Przylega do metalu, drewna, betonu i plastiku.

Właściwości

- Łatwy w użyciu
- Nadaje się do gołego metalu, drewna, betonu, starego lakieru, TWS itp.
- Nadaje się do wypełniania dziur, rdzy, perforacji i niedoskonałości
- Kombinacja żywic poliestrowych ułatwia stosowanie na wszystkich podkładach i powierzchniach narażonych na napięcie i odkształcenie
- Odporny na słabe kwasy, zasady, propelenty, rozpuszczalniki, wodę i sól drogową

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawowa:** żywica poliestrowa z wypełniaczem mineralnym
- **Kolor:** szary zielony
- **Zapach:** Styrol
- **Forma:** miękka, tiksotrop
- **Żywotność / czas urabialności w 20 ° C:** ok. 5-6 minut
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): Szlifowanie po ok. 10-20 minut
- **Temperatura zapłonu:** około. 33 ° C (kit); do utwardzacza nie dotyczy
- **Stężenie w 20 ° C:** Materiał szpachlowy 1,6 kg / dm³ Utwardzacz 1,15 g / cm³
- **Dodatek utwardzacza:** 2,5%
- **Odporny na temperaturę utwardzonego materiału:** 120 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 24 miesiące, jeśli to możliwe, pod warunkiem przechowywania (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%) w nieotwieranym oryginalnym pakiecie. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wilgocią
- **Rozmiar:** Materiał szpachlowy: małe puszki pierścieniowe
- **Utwardzacz:** plastikowe rurki

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.


Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu presto ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!


- Rdzę należy usunąć z powierzchni poddawanej obróbce i powinna ona być czysta, sucha, wolna od tłuszczu i przeszlifowana
- Wyjmij wymaganą ilość materiału z opakowania i dokładnie wymieszaj z odpowiednim utwardzaczem
- Zastosuj mieszaninę o pożądanej grubości
- Natychmiast po użyciu wyczyść sprzęt, w razie potrzeby zmyj kit rozcieńczalnikiem
- Nie zwracaj mieszaniny do puszek
- Obrobioną powierzchnię można wiercić, szlifować, piłować, segregować i malować po 20 minutach
- Powierzchnie muszą być wypoziomowane, aby zastosować uniwersalną szpachlę ColorMatic lub miękką szpachlę ColorMatic



2-3%



Drying time
20°C=10-
20 min



Pot life 20°C
= 5-6 min



P80-240

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 1-2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 16 kwietnia 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com