

Dane techniczne



Szpachla natryskowa ColorMatic 1K oferuje wyjątkowo wysoką siłę wypełniania i trwałość. Jest idealny do wyrównywania dużych nierównych powierzchni na szlifowanych podkładach i zapewnia bardzo dobrą przyczepność do wypełniacza poliestrowego, tworzyw sztucznych i metali.

Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części

Właściwości

- Bardzo wysoka siła napelniania i trwałość
- Bardzo dobra przyczepność do wypełniacza poliestrowego, plastiku i metalu
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Szybki czas schnięcia
- Dobry przepływ
- Nie do przemalowania za pomocą: 1K HG1 i HG7

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** żywica akrylowa
- **Kolor:** beżowy
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** 400 ml wystarcza na ok. 1,25 - 1,75 m²
- **Podłoże:** blacha stalowa, szlifowana, gruntowanie części zamiennych, szlifowane, utwardzone obrazy, szlifowane, podłoża poliestrowe, szlifowane
- **Odporność na temperaturę:** do 110 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 24 miesiące, jeśli to możliwe, pod warunkiem (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 240,1 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

- Usunąć całą rdzę z uszkodzonego obszaru i piasku
- Uszkodzony obszar musi być suchy, wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząsnij dobrze puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Uwaga: po przeszlifowaniu trzykrotnie czyścić powierzchnię środkiem do czyszczenia na bazie wody.
- Nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników.

Tylko do użytku profesjonalnego


Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecamy typ A2 / P3)



2 min



3=70-80µ



5 min




20 min



20°C=60 min
60°C=20 min



P600-800



Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 6 sierpnia 2019 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com