

Dane techniczne



ColorMatic spray do felg srebrny chrom to spray o wysokim połysku, który sprawia, że gładkie powierzchnie wyglądają jak chrom. Jest odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie. Aby uzyskać optymalną przyczepność przed aplikacją, zagruntować felgi aluminiowe podkładem ColorMatic 1K Primer for Aluminium nr. 180278. Koła stalowe zagruntować wypełniaczem ColorMatic 1K Primer Filler.

Ważne: w celu uzyskania doskonałych rezultatów wymagany jest bardzo gładki, błyszczący czarny podkład (np. przez naniesienie akrylowej farby w sprayu ColorMatic w kolorze ciemnobrązowym RAL 056631)

Idealny do powlekania nowych lub używanych felg samochodowych, efekt zależy od posiadania gładkiego, błyszczącego czarnego podkładu

Właściwości

- Efekt natrysku na wysoki połysk: gładka powierzchnia sprawia, że wygląda jak chrom
- Prosta, oszczędzająca czas aplikacja
- Szybki czas schnięcia Wyjątkowo wysoki zasięg
- Odporny na skały, sól itp.
- Odporny na ścieranie
- Odporny na uszkodzenia podczas automatycznego mycia samochodu

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** chrom srebrny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** W zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. do 1,5m² lub 4 koła
- **Podłoże:** Dokładnie oczyszczona, nowa lub używana obręcz ze stali lub aluminium
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 150 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli to możliwe, odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 304,1g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!


- Dokładnie oczyścić powierzchnie przeznaczone do malowania silikonowym środkiem czyszczącym ColorMatic nr. 174469, a następnie piasek
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku
- Aby uzyskać optymalną przyczepność przed aplikacją, zagruntować felgi aluminiowe podkładem ColorMatic 1K do aluminium nr. 180278.
- Koła stalowe zagruntować środkiem gruntującym ColorMatic 1K
- Kilka cienkich warstw (5-6 farb) na czarnym tle z okresem schnięcia 2-3 minut
- Ważne: aby uzyskać optymalny efekt, wymagana jest bardzo gładka, lśniąca czarna powierzchnia (np. Przez naniesienie akrylowej farby w sprayu ColorMatic w kolorze błyszczącej czerni nr 856631
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**




2 min




3-4



5 min



20°C=60 min



Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 26 lipca 2010 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com