

Dane techniczne



Akrylowa farba w sprayu ColorMatic do maszyn rolniczych i budowlanych to wysokiej jakości, wysoko wykończona powłoka akrylowa o wysokim wykończeniu - specjalnie opracowana do szybkiego powlekania powierzchni przemysłowych. Dzięki atomizacji szerokostrumieniowej może być również stosowany na większych powierzchniach. Niezwykle wysoka zawartość pigmentów i specjalnych dodatków zapewnia wysokie krycie, wysoką grubość powłoki, dobre trzymanie i dobrą przyczepność bezpośrednio do metalu. Aby jak najlepiej przygotować, dokładnie oczyść malowaną powierzchnię za pomocą zmywacza do silikonów ColorMatic nr 174469 i, w razie potrzeby, nałożyć podkład lub wypełniacz (np. ColorMatic 2K Primer Filler nr 195 327). Ponadto zalecamy użycie ColorMatic Spot Blender nr. 114 229 do punktowej naprawy krawędzi. Idealny do miejscowych napraw i odnawiania części

Właściwości

- Wysokiej jakości płaszcz akrylowy
- Prosta aplikacja
- Profesjonalne rozpylanie strumieniowe zapewnia, że można go stosować do większych powierzchni
- Niezwykle wysoka pigmentacja i specjalne dodatki zapewniają wysokie krycie
- Wysoka grubość folii z dobrym trzymaniem
- Lekkie mieszanie

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** akryl
- **Kolor:** specyficzny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku:** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530) błyszczący: 80 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,0 m² Podłoże: ColorMatic 2K Primer Filler nr. 195 327 Podkład ColorMatic 1K do aluminium nr. 190 278 Podkład ColorMatic 1K do cynku nr. 190 285 Podkład epoksydowy ColorMatic 1K nr. 174 414 Wypełniacz ColorMatic 1K, beż nr. 856 556 Wypełniacz ColorMatic 1K, szary nr. 874 987 Utwardzona farba, polerowana Wypełniacz podkładu ColorMatic 1K: HG 1 biały nr. 856 532 HG 2 jasnoszary nr 882 425 HG 3 szary nr. 856 525 HG 4 ciemnoszary nr. 644 719 HG 5 szary bazaltowy nr 882 432 HG 6 grafitowo-szary nr 882 449 HG 7 czarny nr 549 663 HG 8 czerwony nr 856 549
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po 30 minutach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporność na temperaturę:** do 90 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** Puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- **Wartość LZO:** 272,7 g

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!


- Dokładnie oczyścić powierzchnie do pomalowania za pomocą zmywacza do silikonów ColorMatic nr. 174469, a następnie przeszlifuj
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- Wstrząśnij puszką przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku 2-3 warstwy
- **Tylko do użytku profesjonalnego**
- **Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)**




2 min





2-3



5 min



20°C=60 min



Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 5 października 2011 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com