

Dane techniczne



Z zestawem ClearMight ColorMatic do reflektorów można zlikwidować żółknięcia i ciemne odcienie w szybki, łatwy i opłacalny sposób. Remont odbywa się w stanie zamontowanym, demontaż nie jest konieczny. Po przeszlifowaniu i oczyszczeniu plastikowy ekran rozpraszający można ponownie optymalnie zabezpieczyć dołączoną przezroczystą powłoką 2K przed światłem UV.

Zestaw: Kompletny zestaw do renowacji ekranów rozpraszających reflektory z tworzywa sztucznego na przednie i tylne światła.

Właściwości

- Kompletny zestaw obejmuje wszystkie elementy do renowacji plastikowych ekranów dyfuzyjnych
- Łatwy w użyciu
- Wydajność 190261 Preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych: ok. 20 reflektorów
- Wydajność 359347 Podkład z tworzywa sztucznego: ok. 14 reflektorów
- Wydajność 187216 Lakier bezbarwny 2K High-Speed o wysokim połysku: ok. 4 reflektory
- Wszystkie produkty są dostępne osobno
- Nadaje się do plastikowych ekranów rozpraszających z poliwęglanu, przednich i tylnych światel
- Odnawia ochronę reflektorów przed promieniowaniem UV
- Nie jest konieczny demontaż reflektorów
- Opłacalne
- Szybka renowacja, malowanie dwóch reflektorów zajmuje tylko chwilę

Dane fizyczne i chemiczne

190261 Preparat do czyszczenia plastiku 400 ml

- Podstawa spoiwa: rozpuszczalnik
- Kolor: przezroczysty
- Zapach: rozpuszczalnik
- Wydajność: bardzo wydajny
- Podłoże: Tworzywa sztuczne na zewnątrz i wewnątrz
- Stabilność przechowywania: 10 lat, o ile zapewnione jest odpowiednie przechowywanie (= 10 ° - 25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- Rozmiar: Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- Wartość LZO: 300g

359347 Podkład z tworzywa sztucznego 150 ml

- Podstawa spoiwa: Polyolefinharz
- Kolor: przezroczysty
- Zapach: rozpuszczalnik
- Wydajność: 2 - 3 m³
- Podłoże: PP, PP / EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT,
- Stabilność przechowywania: 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie
- Rozmiar: Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- Wartość LZO: 276,4 g

187216 Lakier bezbarwny 2K Hi-Speed, gl. 200 ml

- Podstawa spoiwa: akryl Kolor: przezroczysty
- Zapach: rozpuszczalnik
- Stopień połysku: przy kącie pomiaru 60 ° wg. zgodnie z DIN 67530 błyszczący: 85 jednostek połysku
- Wydajność: 200 ml na ok. 0,3 - 0,4 m²
- Podłoże: rozpuszczalnikowe i wodne podkłady
- Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 5 minut

Suchy w dotyku: po ok. 5 godzin

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- Odporność na temperaturę: do 120 ° C
- Stabilność przechowywania: 36 miesięcy, jeśli to możliwe, pod warunkiem (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- Rozmiar: Dwuskładnikowe puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 200 i 500 ml
- Wartość LZO: 118,6g
- Żywotność: 24 godziny w temperaturze pokojowej (20-25 ° C) 5 dni w chłodnym miejscu (6 ° C)
- Przed ponownym użyciem ogrzać do temperatury pokojowej (20-25 ° C).

Zobacz instrukcje użytkowania

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przeczytaj tekst przed aplikacją zawsze ostrożnie

- Dokładną instrukcję renowacji reflektorów można znaleźć w zestawie w wersji drukowanej.
- Możesz także obejrzeć film na YouTube.

Mieszanie składników A z utwardzaczem:

- Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszki i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia.
- Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu.
- Wkład następnie obróci się o 360 °, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz.
- Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku.
- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić testy natrysku
- Żywotność: 24 godziny (20 ° C)

Tylko do użytku profesjonalnego

Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)

Wskazówki dotyczące aplikacji

Przed użyciem doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej (20-25 ° C). W tym celu umieść puszkę w letniej wodzie. Aby uzyskać optymalny rezultat powlekania, przed użyciem doprowadzić temperaturę puszki (20-25 ° C) i wilgotność względną powietrza 45-60%. Uwaga: wysoka wilgotność powietrza może powodować utratę połysku.

Order information

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 2 lutego 2012 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com