

Dane techniczne



Mit dem ColorMatic Scheinwerfer Klarsicht-Set können Vergilbungen und dunkle Schattierungen schnell, einfach und kostengünstig entfernt werden. Die Ausbesserung erfolgt im eingebauten Zustand, kein Ausbau notwendig. Nach dem Abschleifen und Reinigen kann mit dem im Set enthaltenen 2K Klarlack die Kunststoffscheibe wieder optimal gegen UV-Licht geschützt werden.

Einsatzgebiet:

Komplett-Set zur Ausbesserung von Scheinwerfer Streuscheiben aus Kunststoff für Front- und Rückleuchten.

Właściwości

- Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do malowania plastikowych soczewek
- Łatwość użycia
- Gama produktów do czyszczenia tworzyw sztucznych 190261: około 20 reflektorów Asortyment kleju z tworzywa sztucznego 359347: około 14 reflektorów Seria 187216 Lakier bezbarwny 2K Hi-Speed, błyszczący: ok. 4 reflektory
- Produkty można również kupić osobno
- Nadaje się do plastikowych soczewek wykonanych z poliwęglanu, świateł przednich i tylnych
- Odnawia warstwę ochronną UV reflektora
- Nie jest konieczne usuwanie reflektorów ekonomiczny
- Szybko, malowanie dwóch reflektorów zajmuje około 30 minut

Dane fizyczne i chemiczne

190261 Środek czyszczący do plastiku 400 ml

- Baza spoiwa: rozpuszczalnik
- Kolor: przezroczysty
- Zapach: jak rozpuszczalnik
- Zasięg: Bardzo produktywny dzięki dużej skuteczności
- Nawierzchnia: Tworzywa sztuczne wewnętrzne i zewnętrzne
- Trwałość / przechowywanie: 10 lat przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- Rozmiar: Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml
- Wartość LZO: 300g

359347 Klej do plastiku 150 ml

- Baza spoiwa: żywica poliolefinowa
- Kolor: przezroczysty
- Zapach: jak rozpuszczalnik zasięg: 400 ml = 3-4 m² 150 ml = ok. 2 m²
- Nawierzchnia: PP, PP / EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR miękka pianka, tworzywa UP-GF
- Trwałość / przechowywanie: 10 lat przy właściwym przechowywaniu
- Rozmiar: Puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml i 150 ml
- Wartość LZO: 111,0 g

187216 Lakier bezbarwny 2K Hi-Speed, błyszczący 200 ml

- Baza spoiwa: akryl
- Kolor: przezroczysty
- Zapach: jak rozpuszczalnik
- Stopień połysku: pod kątem pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530 błyszczący: 85 GE
- Wydajność: 200 ml na ok. 0,3 - 0,4 m² 500 ml na ok. 0,8 - 1,0 m²
- Nawierzchnia: Lakiery bazowe na bazie rozpuszczalników i wody
- Czas schnięcia (w 20 ° C, 50% wilgotności)

względnej):

Suchy pył: po 5 minutach

Szczelność: po 5 godzinach

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy.

- Odporność na temperaturę: do 120 ° C
- Trwałość / przechowywanie: 36 miesięcy przy właściwym przechowywaniu (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- Rozmiar: Dwuskładnikowe puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 200 i 500 ml
- Wartość LZO: 118,6 g
- Żywotność: 24 godziny w temperaturze pokojowej (20-25 ° C) 5 dni w chłodnym miejscu (6 ° C)

Doprowadzić do temperatury pokojowej (20-25 ° C) przed ponownym przetwarzaniem.

Zobacz instrukcje użytkowania

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Przeczytaj tekst przed aplikacją zawsze ostrożnie

Dokładną instrukcję renowacji reflektorów można znaleźć w zestawie w wersji drukowanej. Możesz także obejrzeć film na YouTube.

Mieszanie składników A z utwardzaczem:

Zdjąć nasadkę ochronną z dolnej części puszki i wyciągnąć bolec całkowicie za pomocą włożonego pierścienia. Spowoduje to zwolnienie noża, który przejdzie przez ściankę aluminiowego wkładu. Wkład następnie obróci się o 360 °, będzie całkowicie otwarty i zwolni utwardzacz. Energicznie wstrząśnij puszką, aby wymieszać składniki A z utwardzaczem w odpowiednim, uprzednio określonym stosunku. Potrząsaj energicznie przez 2 minuty

Przeprowadzić testy natrysku Żywotność: 24 godziny (20 ° C)

Tylko do użytku profesjonalnegoNosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)

Wskazówki dotyczące aplikacji

Przed użyciem doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej (20-25 ° C). Umieść puszkę w letniej wodzie.

Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z

własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 18 lipca 2013 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com