

Dane techniczne



Idealnie nadaje się do uszczelniania szwów spawalniczych i miejsc w spawaniu gazem obojętnym i punktowym. Podczas zgrzewania punkowego między blachami karoserii chroni przed korozją. ColorMatic Inox Spray to wysokiej jakości ochrona antykorozyjna, ale także powłoka powierzchniowa. Do ponownego natryskiwania wszystkimi popularnymi systemami malarskimi.

Idealny do zastosowań przemysłowych.

Właściwości

- Spawalny
- Dobre zapobieganie korozji przy stosowaniu między arkuszami karoserii podczas zgrzewania punkowego
- Doskonały zasięg
- Bardzo dobry przepływ
- Szybkoschnący
- Bardzo twarda powierzchnia
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
- Do ponownego pokrycia komercyjnymi powłokami

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** poliwinylbutyral
- **Kolor:** szary
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 1,0 m²
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza): 30-40 minut Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.
- **Odporny na temperaturę:** do 250 ° C
- **Stabilność przechowywania:** Aerozole: 10 lat, o ile zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** 400 ml
- **Wartość LZO:** <268,0 g / l

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Doprowadzić puszkę do temperatury pokojowej
- Obszar musi być suchy i wolny od kurzu i tłuszczu
- W razie potrzeby przeszlifować

- Potrząsaj energicznie przez 2 minuty
- Przeprowadzić test natrysku 2-3 warstwy z pośrednim schnięciem ok. 3-5 minut
- Nie używaj później produktów poliestrowych

Tylko do użytku profesjonalnego


Nosić odpowiednią maskę oddechową (zalecany typ A2 / P3)



2 min



20 cm



20°C=
30-40 min



approx. 1 m²



Bestellangaben

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 10 maja 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com