

## Dane techniczne



Wysokiej jakości lakier specjalny w standardowych odcieniach zgodnie ze standardem RAL. Dokładnie dopasowane obrazy i naprawy do drobnych uszkodzeń w kolorach RAL.

Specjalnie do maszyn, części silnika, narzędzi, wszelkiego rodzaju pojazdów, mebli stalowych i wielu innych.

## Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Szybkoschnący
- Bardzo dobry zasięg
- Bardzo dobre dopasowanie kolorów
- Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Powierzchnia do polerowania
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

## Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80 jednostek połysku mat: 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8-1,5 m<sup>2</sup> w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 2 godziny

Można polerować po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerosolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

## Oznakowanie

**Utylizacja:** Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

**Znakowanie / etykietowanie:** Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym

## Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.

**Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!**

### Aplikacja

- Usuń rdzę i brud.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- W razie potrzeby nałóż podkład.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2-3 minuty.
- Przetestuj spray w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i kompatybilność lakieru.
- Aplikuj z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Nie maluj farb syntetycznych!

## Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

## Order informations

## Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 20 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowe wydane wersje.

Print date: 25.09.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)