Dane techniczne



Wysokiej jakości lakier specjalny w standardowych odcieniach zgodnie ze standardem RAL. Dokładnie dopasowane obrazy i naprawy do drobnych uszkodzeń w kolorach RAL.

Specjalnie do maszyn, części silnika, narzędzi, wszelkiego rodzaju pojazdów, mebli stalowych i wielu innych.

Właściwości

- Wysokiej jakości akryl
- Szybkoschnący
- Bardzo dobry zasięg
- Bardzo dobre dopasowanie kolorów
- Doskonała przyczepność do wielu powierzchni
- Dobry przepływ, gładka powierzchnia
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Powierzchnia do polerowania
- Odporny na warunki atmosferyczne, światło i promieniowanie UV
- Odporny na zarysowania, wstrząsy i uderzenia

Dane fizyczne i chemiczne

- **Podstawa spoiwa:** kopolimery akrylanowe
- **Kolor:** różnorodny
- **Zapach:** rozpuszczalnik
- **Stopień połysku** (przy kącie pomiaru 60 ° zgodnie z DIN 67530): błyszczący: 80 jednostek połysku mat: 5-10 jednostek połysku
- **Wydajność:** w zależności od konsystencji i koloru podłoża: 400 ml wystarcza na ok. 0,8–1,5 m² w zależności od koloru
- **Czas schnięcia** (w 20 ° C, 50% wilgotności względnej powietrza):

Proszek: po ok. 10 minut

Suchy w dotyku: po ok. 30 minut

Pokrywalny lakierem bezbarwnym: po ok. 30 minut

Utwardzony: po ok. 2 godziny

Można polerować po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki.

- **Odporny na temperaturę:** do 80 ° C
- **Stabilność przechowywania:** 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie (= 10 ° -25 ° C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)
- **Rozmiar:** puszki aerozolowe, maksymalna pojemność nominalna 400 ml

Oznakowanie

Utylizacja: Tylko całkowicie opróżnione puszki należy umieścić w pojemniku do recyklingu lub odpowiednim pojemniku na odpady, które można odzyskać. Puszki, które nie są puste, należy usuwać jako „specjalny odpad”.

Znakowanie / etykietowanie: Wszystkie produkty wytwarzane przez European Aerosols są zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi etykietowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 1999/45 / WE. Wszystkie aerozole odpowiadają TRGS 200 i TRG 300, a także wytycznym dotyczącym

aerozoli 75/324 / EWG w aktualnie obowiązującej wersji.

Korzystanie z instrukcji

Większość farb w sprayu DUPLI-COLOR ma tak zwany pierścień bez sprayu lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Zobacz odpowiednie porady na czapce lub na etykiecie.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj i przestrzegaj ostrzeżeń na etykiecie!

Aplikacja

- Usuń rdzę i brud.
- Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.
- W razie potrzeby nałóż podkład.
- Zakryj obszary, które nie będą malowane.
- Przed użyciem wstrząśnij puszką przez 2-3 minuty.
- Przetestuj spray w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić dopasowanie kolorów i kompatybilność lakieru.
- Aplikuj z odległości ok. 25 cm kilka cienkich warstw.
- Nie maluj farb syntetycznych!

Wskazówki dotyczące malowania natryskowego

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową. Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!

Order informations

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Te informacje technologiczne dotyczące aplikacji zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Uwagi wymienione w niniejszym dokumencie nie są jednak wiążące i nie zwalniają użytkownika z własnych testów, aby sprawdzić, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do specjalnego zastosowania. Wykorzystanie i przetwarzanie jest poza naszą kontrolą, a zatem wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika. European Aerosols jest zwolnione z odpowiedzialności, chyba że incydent oparty na odpowiedzialności jest spowodowany usterką powstałą w European Aerosols.

Od 20 czerwca 2016 r. ta wersja zastępuje wszystkie dotychczasowo wydane wersje.

Print date: 25.11.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com